

DRYGOLIN OLJEDEKKBEIS

Lösungsmittelhaltige, deckende Holzfarbe mit hochwertigen, langöligen Bindemitteln. Sehr witterungsbeständig und thixotrop eingestellt. Die Holzstruktur bleibt sichtbar.

Anwendungsbereiche

Nach DIN 927-1 für begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Bauteile im Außenbereich wie Verschalungen, Dachgiebel, Dachunterstände, Klappläden, Zäune und Fachwerk. Begehbare Flächen unterliegen einer höheren mechanischen Beanspruchung, daher ist dieses Produkt hierfür nicht geeignet.



Eigenschaften

- Gutes Haftvermögen
- UV-Schutz
- Stark wasserabweisend
- Angenehm zu verarbeiten
- Ist wenig anfällig gegen Mikroorganismen und Oberflächenpilze
- Gut sichtbare Holzstruktur mit lasurähnlicher Wirkung

Farbtöne

Abtönbar in fast allen Farbtönen wie z.B. NCS– Natural Colour System ®©, RAL u.v.a. über JOTUN MULTICOLOR Farbmischsystem

Glanzgrad

Halbmatt

Verpackungsgrößen

5 Liter

Technische Daten

Typ	Lösungsmittelhaltige, deckende Holzfarbe auf Alkydbasis
Viskosität	Ca. 340-380 cP
Festkörpergehalt	50 ± 2 Vol.% Klassisk Hvit
Dichte	1,00 – 1,22 g/cm ³ (abhängig vom Farbton)
Flammpunkt	> 62°C
Trocknung bei 23°C/50% RV	Die Trockenzeit ist immer von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Belüftung und aufgetragener Schichtstärke abhängig. Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen wirken sich negativ auf die Trocknung aus.
	Nach ca. 8 Stunden
	24 Stunden
	Frostfrei lagern und transportieren
Staubtrocken	
Überschreichbar	
Lagerung	

Verarbeitung

Ergiebigkeit

6-9 m² pro Liter Sägerau

Empfohlene trockene Schichtdicke	10-12 m2 pro Liter Hobelware Ca. 50 µm
Empfohlene Nassen Schichtdicke	Ca. 100 µm
Auftragsverfahren	Pinzel, Rolle oder Spritzpistole
Verdünnung	Terpetin
Holzfeuchte	maximal 18%
Verarbeitungstemperatur	Mindestens 5°C
Airless-Spritzgerät	
Düse	0,015" - 0,018"
Sprühwinkel	50°-80°
Druck	ca. 150 - 180 bar

Verarbeitungshinweise

Vorbehandlung

Alle Oberflächen müssen tragfähig, sauber, trocken und fettfrei sein. Scharfe Kanten runden. Pilzbefallene Oberflächen müssen desinfizierend gereinigt werden. (z.B. JOTUN KRAFTVASK)

Neues Holz/Erstbeschichtung

Gehobelte, verdichtete Flächen anschleifen und säubern, bereits bewitterte neue Flächen schleifen und säubern.

Ein Anstrich allseitig mit VISIR OLJEGRUNNING PIGMENTERT oder JOTUN TREGRUNNING KLAR, Hirnholzflächen satt nass-in-nass bis zur Sättigung bearbeiten.

Renovierung / mit Altbeschichtung

Lose, verwitterte und vergraute Holzteile sowie nicht tragfähige Altanstriche bis auf tragfähigen Grund entfernen/abschleifen.

Tragfähige Altanstriche anschleifen und abstauben. Flächen mit einem Anstrich JOTAPROFF TÄCKANDE UTEGRUND streichen, Hirnhölzer mit JOTUN TREGRUNNING KLAR nass-in-nass bis zur Sättigung bearbeiten.

Sicherheitsinformationen

- Dämpfe/Sprühnebel nicht einatmen
- Dosen mit unterschiedlichen Produktionsnummern untereinander mischen, um Farb- bzw. Glanzunterschiede zu vermeiden
- Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden
- Bei unzureichender Belüftung geeignete Atemschutz tragen
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
- Für weitere Informationen und die aktuellen Sicherheitsangaben das Sicherheitsdatenblatt beachten

Entsorgung

Grüner Punkt. Restentleerte Gebinde können über das duale System verwertet werden.

Nasse Farbreste an den Sammelstellen für Lacke und Farben, ausgehärtete Reste an Sammelstellen für Baustellenabfälle abgeben.



Norway Coatings Int. BV | Vaalmuiden 9 | 1046 BV Amsterdam | T: +31 (0) 88 450 5400 | info@norwaycoatings.de | www.norwaycoatings.de

Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Änderungen der Angaben behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor. Jegliche Haftung aufgrund der Angaben in diesem Datenblatt ist ausgeschlossen. Der Käufer ist verpflichtet, mit ihm üblicherweise zur Verfügung stehenden Mitteln zu prüfen, ob die gelieferten Produkte für den vorgesehenen Zweck geeignet sind. Dieses technische Datenblatt verliert mit der Veröffentlichung einer neuen Ausgabe seine Gültigkeit.