



Acryrub N

Produktbeschreibung

Acryrub N ist ein qualitativ hochwertiger, plasto-elastischer und einkomponentiger Fugendichtstoff auf Basis von Acryldispersion.

Produkteigenschaften

- Leicht zu verarbeiten
- Farbbeständig und wasserfest nach dem Aushärten
- Kann nach dem Aushärten überstrichen werden
- Sehr gute Haftung auf vielen porösen Untergründen und Aluminium

Anwendungen

- Anschlussfugen in der Bauindustrie.
- Anschlussfugen von Fensterbänken, zwischen Fußleiste und Wand, Mauerarbeiten,...
- Füllen von Rissen in Beton und Putz.

Technische Eigenschaften

Basis	Acrylatdispersion
Konsistenz	Paste
Aushärtung	Physikalische Trocknung
Hautbildung	ca. 20 Min.
Dichte	ca. 1.67 g/ml
Max. zulässige Gesamtverformung	< ± 7.5 %
Schrumpfung nach Aushärten	< 30%
Verarbeitungstemperatur	+5°C → +30°C
Temperaturwechselbeständigkeit	-20°C → +80°C

Fußnote: Hautbildung und Aushärungszeit können je nach Umweltfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit oder Typ des Untergrunds variieren.

Untergründe

- Untergrundbeschaffenheit
Der Untergrund muss sein: tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei.
- Untergrundvorbereitung
Stark poröse Oberflächen vorher mit verdünntem Acryrub N (1 Teil Acryrub N + 2 Teile Wasser) primern.
- Substrattyp
Acryrub N hat eine gute Haftung auf folgenden Untergründen: alle üblichen porösen Bauuntergründe. Acryrub N hat keine gute Haftung, oder ist nicht geeignet für Naturstein, bituminöse Substrate, Glas, PVC. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

Verarbeitung

- Verarbeitung
Nicht anwenden, wenn es während der Aushärtung zu Regen oder Frost kommen könnte.
- Anwendungswerkzeuge
Mit Hand-, Pressluft- oder Batterie-Pistole.



Acryrub N

- Reinigungsmethode
Vor dem Aushärten kann Acryrub N mit Wasser von Untergründen und Werkzeugen entfernt werden.
- Endbearbeitung
Mit Spachtel oder Glättwerkzeug fertigstellen.
- Reparaturmöglichkeit
Reparatur: mit dem gleichen Produkt.

Verpackung/Logistik

Farbe: Bitte sehen Sie im Produktkatalog oder auf der Website von Soudal nach, oder wenden Sie sich an Ihren Soudal-Handelsvertreter.

Verpackung: Bitte sehen Sie im Produktkatalog oder auf der Website von Soudal nach, oder wenden Sie sich an Ihren Soudal-Handelsvertreter.

Lagerstabilität: 18 Monate bei ungeöffneter Verpackung an einem kühlen und trockenen Lagerort bei Temperaturen zwischen +5°C und +25 °C., Vor Frost schützen.

Fugenabmessung

- Min Fugenbreite: 5 mm
Max. Fugenbreite: 20 mm
Min. Fugentiefe: 5 mm
Empfehlung für Abdichtungsarbeiten: Fugenbreite = Fugentiefe
- Verwenden Sie eine PE-Rundschnur, bevor Sie den Dichtstoff in tiefere Fugen einbringen, um eine Dreiflankenhaftung zu vermeiden.

Bemerkungen

- Nicht geeignet für die Verklebung von Aquarien.
- Nicht für Anwendungen mit dauerhafter Wasserbelastung geeignet.
- Überstreichbar mit den meisten Farben.
- Die Farbe muss elastisch genug sein, um die Anwendung auf einem plasto-elastischen Dichtstoff zu ermöglichen.
- Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen erhältlichen Farben wird empfohlen, vor der Anwendung einen Verträglichkeitstest durchzuführen.

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Die Anweisungen in dieser Dokumentation basieren auf unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sie sind allgemeiner Natur und begründen keine Haftung. Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Materialien und Untergründen sowie der vielen unterschiedlichen möglichen Anwendungen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Verantwortung für die erzielten Ergebnisse. Da die Konstruktion und die Beschaffenheit des Substrats und die Verarbeitungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Haftung für diese Publikation. In jedem Falle wird empfohlen, vor der Anwendung entsprechende Tests durchzuführen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.