

Dulimatt

Innen - Renovierfarbe für extreme Fälle

> Isoliert und deckt starke Verschmutzungen
hervorragend in einem Arbeitsgang ab:



- > Fett
- > Russ
- > Rauch
- > Zucker
- > Nikotin
- > Brandschäden
- > Leimfarbenreste
- > Dampf- und
Wasserflecken

> Beim Verarbeiten, während dem Trocknen und
danach bleiben keine gesundheitsschädlichen
Stoffe zurück.

Richtlinien zur Anwendung:

Eigenschaften:

Dulimatt ist eine isolierende, hochdeckende matte Innen-Renovierfarbe mit Tiefgrund-Eigenschaften für extreme Fälle. Verschmutzungen wie Nikotin-, Rauch- und Wasserflecken werden mühelos in einem, maximal im zweiten Arbeitsgang überdeckt. Dulimatt ist diffusionsfähig, leicht fungizid, vergilbungs- und spannungsarm, scheuerbeständig, hochdeckend und trocknet ansatzfrei tuchmatt auf. Der pH-Wert liegt bei 8,3. Dulimatt ist thixotrop eingestellt. Dulimatt kann als Endanstrich stehen gelassen werden.

Bindemittel:

Dulimatt ist auf der Basis von Soja gelöst in Paraffin. Es gibt keine unangenehme Geruchsbildung während und nach dem Aufstreichen.

Untergründe:

Dulimatt kann auf Leimfarben, Gips, Putze aller Art, Tapeten, alten Farbanstrichen, mineralische Farben, Holz, Beton und Styropor- bzw. Kunststoffoberflächen aufgetragen werden. Dulimatt bindet kreidende Flächen und kritische Untergründe dank der Tiefgrundeigenschaften.

Verarbeitung:

Dulimatt erhält nach dem Aufrühren mit einem Rührwerk eine streichfähige Konsistenz. Dulimatt ist leicht zu verarbeiten und kann später nach Durchtrocknung (ab 24 Stunden) mit Dispersionen sowie mineralischen, insbesondere auch Kalkfarben überstrichen werden. Dulimatt kann gestrichen, gerollt oder im Airlessverfahren (Düse 0,021 – 0,025 Inch / 160 – 180 bar) aufgetragen werden. Es darf nur mit der Dulimatt-Spezialverdünnung verdünnt werden!

Die Raum- sowie Untergrundtemperatur sollte nicht unter +8°C liegen, wobei darauf zu achten ist, dass die Trocknungsphase bei dieser Temperatur bis zu zwei Wochen andauern kann. Geeignet sind Raumtemperaturen zwischen +15°C bis +18°C.

Diese Bedingungen erzeugen ideale Verarbeitungs- und Abbindeigenschaften.

Der zweite Anstrich (falls notwendig) mit Dulimatt sollte bei normalen Baustellentemperaturen frühestens nach 6 Stunden erfolgen. Es ist vor dem zweiten Anstrich zu prüfen, ob der Erste bereits durchgetrocknet ist, da sonst der erste Anstrich wieder angelöst wird.

Technischer Hinweis:

Verarbeitungsfähig eingestellt, unverdünnt auftragen. Die Durchtrocknung für den nachfolgenden Anstrich wird im Wesentlichen durch die Raumtemperatur sowie der Luftfeuchte und Voranstrich bestimmt.

Es ist darauf zu achten, dass beim Verarbeiten und Auftrocknen die Räume gut belüftet sind.

Chemische Reaktionen auf Altanstrichen können nicht ausgeschlossen werden. Hier können Geruchsentstehungen auftreten.

Wir empfehlen einen Probeanstrich.

Untergrund:

Der Untergrund muss frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen, sauber, trocken, tragfähig sein und den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Die aktuellen BFS Merkblätter sowie die VOB, Teil C, DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten sind zu beachten.

Lagerung:

Kühl und trocken lagern, Lagerfähigkeit bis zu 18 Monaten

Verbrauch:

150 ml/m², je nach Untergrund

Gebinde:

5 l / 7 Kg, 14,3 l / 20 Kg

Verdünnung:

Nur mit der Dulimatt-Spezialverdünnung verdünnen. Andere Lösungsmittel können die Eigenschaften von Dulimatt negativ beeinflussen und Geruchsbelästigungen erzeugen.

Tönung:

Das Weißmaterial Dulimatt kann in eine Vielzahl von Farbtönen, auch in Farbmixsystemen, getönt werden. Es kann bis max. 5% (im Pastellbereich) getönt werden.



Einsatzgebiete:

Räume, die schnell wieder bezogen oder bewohnt werden müssen. Wohn- Büro- Geschäftsräume, Hotels, Gastronomie, Kaufhäuser, Werkshallen, Lagerräume uvm. Dadurch, dass Dulimatt keine Gefahrenstoffe enthält, kann Dulimatt auch überall dort verarbeitet werden, wo Lebensmittel produziert, gelagert und verarbeitet werden wie z.B. in Großküchen, Metzgereien, Tiefkühlung oder Bäckereien etc.

Kennzeichnung:

Keine erforderlich

DIN: 13300

Scheuerbeständigkeit Klasse 1

Erscheinungsbild:

Thixotrop

Lösemittelhaltig:

VOC 2010

Flammpunkt:

über 67°C

Sicherheitshinweis:

Kein Gefahrstoff

Die vorstehenden Angaben gelten als Richtlinien und entsprechen dem heutigen Stand unserer Erkenntnisse. Eine Verbindlichkeit kann daraus jedoch nicht abgeleitet werden. Wir als Hersteller garantieren die Lieferung von Qualitätsprodukten. Da wir nicht in der Lage sind die richtige Anwendung und Verarbeitung der Produkte zu kontrollieren, können wir hierfür keine Verantwortung übernehmen. In jedem Falle müssen fachliche und handwerkliche Regeln eingehalten werden.

Hersteller:

Dulimex AG

Clausiusstrasse 44 - CH 8006 Zürich

Phone: +41 44 251 51 40

FAX: +41 44 251 51 49

Email: dulimex@duli.ch

Produktion & Technik:

Dulimex GmbH

Schilfweg 6 – A 6972 Fussach

Phone: +43 5578 73 535

FAX: +43 5578 73 787

Email: dulimex-at@duli.ch

Technische Auskunft:

Daniel Dula

+41 79 602 86 45

daniel.dula@duli.ch

www.duli.ch