



RÖFIX Putzgrund PREMIUM

Aktiv-Grundierung

Rechtliche und technische Hinweise:

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen (UNI, ÖNORM, SIA, etc.) und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände (z.B.: SMGV, ÖAP; QG-WDS) zu berücksichtigen.

Anwendungsbereiche:

Verarbeitungsfertige, hoch alkalische, weiss pigmentierte Tiefgrund/Voranstrich-Kombigrundierung. Diese neu entwickelte Grundierung dient zur Egalisierung und zusätzlichen Hydrophobierung von stark bzw. unterschiedlich saugenden, mineralischen (!) Untergründen. Sie unterscheidet sich durch die hohe Eindringtiefe und die aktiv-chemische Aufbereitung von mineralischen Armierschichten von anderen Produkten. Zur nachfolgenden Beschichtung mit pastösen Dünn- oder Oberputzen (z.B. RÖFIX Oberputze auf SISI-, Silikonharz-, Silikat- oder Dispersion/Kunstharzbasis). Die Grundierung bereitet den Untergrund so auf, dass dieser ideal für die Applikation von pastösen Oberputzen geeignet ist. Es erfolgt eine Reduktion der Wasseraufnahme um ca. 30% bei gleichzeitiger Egalisierung des Saugverhaltens. Durch die hohe Eindringtiefe und der Reaktion mit dem Unterputz werden die Eigenschaften des mineralischen Unterputzes durchgehend und nachhaltig verbessert. Die Umgebungsbedingungen müssen so sein, dass die Grundierung auch trocknen kann. 24 Stunden Trocknungszeit sind einzuhalten, bevor mit der Applikation von pastösen Deckputzen begonnen werden kann. Das Nicht Einhalten dieser Frist oder die Applikation auf noch feuchten Untergründen oder eine unvollständige, nicht fachgerechte Grundierung können Fleckenbildung und Algenbefall auslösen.


Materialbasis:

- Hoch alkalisches Spezialbindemittel
- Füllstoffe (mineralisch)
- Quarzsand
- Farbpigmente

Eigenschaften:

- Hohe Haftvermittlung
- Egalisiert das Saugverhalten des Untergrundes
- Wasseraufnahme des Untergrundes wird entscheidend reduziert
- Vermindert das Risiko von Moos-, Algen- und Pilzbefall
- Chemisch aktive Aufbereitung und nachhaltige Verbesserung der Untergrundeigenschaften.

Verarbeitung:



Verarbeitungsbedingungen:

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken. Bis zur Durchtrocknung vor Frost, zu schneller Austrocknung (direkter Sonneneinstrahlung, Föhn) und nachträglicher Durchfeuchtung (Regen) schützen. Die Luftfeuchtigkeit darf 65% RLF bei der Verarbeitung und während der Trocknungsphase nicht überschreiten.

Untergrund:

Der Untergrund muss trocken, tragfähig sowie frei von Verunreinigungen, wie z.B. Staub, Russ, Algen, Ausblühungen etc. sein.

Untergrund-Vorbehandlung:

Bitte beachten Sie auch die aktuellen nationalen Regelwerke und Richtlinien, wie z.B. die "Verarbeitungsrichtlinien für Oberputze" der Österr. Arbeitsgemeinschaft Putz, die BFS-Merkblätter, die Merkblätter der Fachgemeinschaft Kunstharzputze e.V., die IWM-Richtlinien, die Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipsermeisterverbandes SMGV sowie die Empfehlung SIA 242/1 "Verputz- und Gipserarbeiten".

Zubereitung:

Gebrauchsfertiges Produkt.
Nicht verdünnen.

Verarbeitung:

Auftrag erfolgt satt, gleichmässig deckend, mittels geeignetem Pinsel, Rolle oder Bürste. Einlagiger Grundanstrich - NICHT Verdünnen. Austrocknungszeit vor Aufbringen der Endbeschichtung mind. 24 Stunden (je nach Temperatur- und Witterungsbedingung). Tiefe Temperaturen sowie hohe Luftfeuchtigkeit erhöhen die Austrocknungszeit. Wird aufgrund des Farbtones eine farbige Grundierung benötigt, wird diese annähernd dem nachfolgenden Farbton angepasst und dadurch vom nachfolgenden Oberputz farblich entsprechend abweichen. Bei der Anwendung bei Buntsteinputzen ist die farbige Grundierung dunkler eingestellt als der nachfolgende Farbton des Putzes. Material-Rücknahmen sind nicht möglich. Die Luftfeuchtigkeit darf 65% RLF bei der Verarbeitung und während der Trocknungsphase nicht überschreiten.

Hinweise:

Angrenzende Bauteile (Fenster, Fensterrahmen, Türen etc.) sind vor der Verarbeitung generell abzudecken, um diese vor Verschmutzung bzw. Beschädigung zu schützen.



RÖFIX Putzgrund PREMIUM

Aktiv-Grundierung

Gefahrenhinweise: R52/53: Gefährlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie auch aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Verpackungshinweise: In recyclingfähigen Kunststoffeimern.

Lagerung: Kühl, jedoch frostfrei und gut verschlossen lagern.
Lagerzeit min. 12 Monate.

Technische Daten:

Art.-Nr.	140938	140939	138512	138514
SAP-Artikelnummer	2000148291	2000148582	2000148284	2000148583
Verpackungsart				
Einheit pro Palette	24 EH/Pal.	24 EH/Pal.	64 EH/Pal.	64 EH/Pal.
Menge pro Einheit	18 kg/EH	18 kg/EH	5 kg/EH	5 kg/EH
Farbe	weiss	farbig	weiss	farbig
Verbrauch	0,15- 0,2 kg/m ²	0,15- 0,2 kg/m ²	0,15- 0,2 kg/m ²	0,15- 0,2 kg/m ²
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab.			
Dichte	ca. 1,5 kg/ltr.			
PH-Wert	ca. 12			
VOC Code	2004/42/IIA(g)30(2010)30			

Allgemeine Hinweise: Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.
Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen.
Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.
Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.
Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.
Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.
Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie auch aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.