



Stand: 20/06/2012 Gedruckt am: 16/01/2012 Seite 1 von 2

TECHNISCHES MERKBLATT

TERRE PREGIATE

BESCHREIBUNG

TERRE PREGIATE ist eine dekorative metallische Farbe mit raffiniertem sandigen Effekt.

ANWENDUNG

TERRE PREGIATE ist ein Produkt zur Endsicht für die Dekoration und den Schutz von Innenwänden. Perfekt geeignet für folgende Untergründe: Unterputz, Rüttelbeton, Gipskartonplatten, und alle Untergründe mit Feinputz, basierend auf Kalk oder Kalkzement..

Formati vendita contenitori da: lt 2,5 – lt 5

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

AUSSEHEN	Metallisch
BINDEMITELE	Acryl
SPEZIFISCHES GEWICHT	1100 g/l $\pm$ 20
VISKOSITÄT	flüssig
PH	7-8

ÖKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

KATEGORIE	Synthetisches Acrylprodukt für dekorative Effekte
V.O.C. INHALT IM PRODUKT	<200 g/l (Vorschrift 2004/42/CE – CAT A/I - BA)

ANWENDUNGSEIGENSCHAFTEN

ANWENDUNGSTEMPERATUR	Min. +5° C - Max +35° C
VERDÜNNUNG	gebrauchsfertig
DURCHSCHNITTSERGIEBIGKEIT PRO LITER DES PRODUKTS	8-10 m ² (je nach Untergrund)
LAGERUNGSTEMPERATUR	Min. +5° C - Max +35° C
STAUBTROCKENZEIT	2-4 Stunden
TROCKENZEIT ALS ZWISCHENSCHICHT	zwischen 10 und 12 Stunden
LAGERUNG	Ca. 12 Monate

Die oben aufgeführten Daten und Beschreibungen ergeben sich aus unseren sorgfältigsten Untersuchungen und Erfahrungen. Trotzdem können wir im Allgemeinen keine Verantwortung übernehmen, da die Anwendungssysteme und der Produktgebrauch außerhalb unserer Kontrolle sind. Auf jeden Fall raten wir, die Anwendung unserer Produkte je nach behandelnder Untergrundbedingung zu regeln und die Produktauglichkeit durch Musterversuche zu prüfen. Dieses Sicherheitsdatenblatt annulliert und ersetzt alle Vorherigen. Letzter Stand: 20/06/2012.



Siliconi e Sigillanti Professionali Professional Sealants

ORBITA TRADING S.r.l.

I • 37010 Albarè di Costermano • Verona • Italy • Via Varesche, 40/1

Tel. +39 045.6201223 orbitatrading@orbitatrading.it

Fax +39 045.6201682 www.orbitatrading.it



Stand: 20/06/2012 Gedruckt am: 16/01/2012 Seite 2 von 2

ANWENDUNGSHINWEISE

TERRE PREGIATE

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Bei neuen Gips, Gipskartonplatten, Rüttelbeton und Unterputz, schon angestrichen mit gut haftender Farbe am Untergrund, die Fläche bürsten und eventuelle Risse und Löcher mit RASANTE SINTETICO/RASANTE NATURALE oder ANTICO MURO S/NUOVO MURO verstopfen. Bei alten, weichen oder kiedenden Untergründen so viel wie möglich der alten nicht haftenden Anstriche durch Waschen, Kratzen oder Bürsten entfernen. Alle losen und weichen Teile, eventuelle Nägel und Eisen entfernen, die auf der Fläche Rostspuren hinterlassen könnten. Sorgfältig jede Staubspur bürsten oder waschen, die eine antiklammernde Schranke bilden könnten. Dann PRIMARIO mit Pinsel oder Spritzpistole mit niedrigem Druck nass auf nass bis zur vollkommenen Untergrundversiegelung auftragen. Bei vollkommen trockener Fläche mit der Wiederherstellung oder Erneuerung der Fläche durch RASANTE SINTETICO/RASANTE NATURALE oder ANTICO MURO S/NUOVO MURO oder FIX ARENA fortfahren, je nach dem zu dekorierendem Produkt, das danach aufgetragen wird.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Auf sehr trockenem Untergrund eine Schicht TERRE PREGIATE mit kurzen und gekreuzten Pinselstrichen auftragen.

BEACHTEN

Das Produkt nicht bei Sonneneinstrahlung, bei Nebel, bei hoher Luftfeuchtigkeit, bei Regen oder bei Temperaturen unter +5°C auftragen und sich vergewissern, dass diese Temperatur in der gesamten Trockenphase nicht sinkt. Die Trocknung der Schichten niemals durch Ventilatoren und Hitzequellen beschleunigen. Nach dem Gebrauch die Werkzeuge mit Wasser säubern.

FÄRBUNG

TERRE PREGIATE ist in 11 verschiedenen Basen verfügbar und kann mit CROMATISMI gefärbt werden.

VORSICHTSMAßNAHMEN

Unsachgemäßen Gebrauch des Produkts vermeiden. Giftig beim Verschlucken. Außerhalb der Reichweite von Kindern halten. An einem kühlen und trockenen Ort halten, vor Frost und Sonne geschützt. Lagerung ca. 12 Monate.

Die oben aufgeführten Daten und Beschreibungen ergeben sich aus unseren sorgfältigsten Untersuchungen und Erfahrungen. Trotzdem können wir im Allgemeinen keine Verantwortung übernehmen, da die Anwendungssysteme und der Produktgebrauch außerhalb unserer Kontrolle sind. Auf jeden Fall raten wir, die Anwendung unserer Produkte je nach behandelnder Untergrundbedingung zu regeln und die Produktauglichkeit durch Musterversuche zu prüfen. Dieses Sicherheitsdatenblatt annulliert und ersetzt alle Vorherigen. Letzter Stand: 20/06/2012.