

PUFAS Anti-Schimmel-Farbe

Weiß, gut deckende emissionsarme und lösungsmittelfreie Farbe für innen mit Langzeit-Filmschutz gegen Schimmel

Anwendungsbereich: *PUFAS Anti-Schimmel-Farbe* eignet sich durch den internen Filmschutz für alle schimmelgefährdeten Innenflächen aus Putz, Beton, Gipskartonplatten, Dispersionsfarbenanstriche u.ä.
Durch diesen internen Langzeit-Filmschutz ist dieser Spezialanstrich unanfällig gegen erneuten Schimmelbefall.

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Styrol-Acrylat-Dispersion, Titandioxid, fungizide Wirkstoffe
Dichte:	ca. 1,5 g/cm ³
pH-Wert:	8 – 9
Kontrastverhältnis nach DIN EN 13300:	Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 6 m ² /l
Nassabriebbeständigkeit nach DIN EN 13300:	Klasse 2, entspricht scheuerbeständig nach DIN 53778(nicht mehr gültig)
Helligkeit:	ca. 90 % nach DIN 53778(nicht mehr gültig)
Verbrauch:	150 – 200 ml/m ² je Anstrich

Untergrundvorbehandlung: Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Öl, Schimmel, Algen usw.) sein.
Bereits mit Schimmel befallene Flächen müssen vor der Anwendung der *PUFAS Anti-Schimmel-Farbe* zwingend mit *PUFAS Algen- und Schimmel-STOP*, *PUFAS Schimmelspray* oder *PUFAS Schimmel-Entferner chlorfrei* saniert werden.
Mit Algen bewachsene Flächen vorher mit *PUFAS Algen- und Schimmel-STOP* vorbehandeln.
Die sanierten bzw. vorbehandelten Flächen mit klarem Wasser nachreinigen (z.B. feuchtes Tuch).
Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit *PUFAS Tiefengrund LF* grundieren.
Risse, Löcher und Unebenheiten im Nassbereich mit *PUFAS Außen- und Klebspachtel* oder *pufamur außen Fassaden-Spachtel*, ansonsten im Innenbereich mit *pufamur Super-Haftspachtel* oder *PUFAS Füllspachtel innen* glattspachteln. Wasserlösliche Verunreinigungen des Untergrundes, die beim Überstreichen mit Dispersionsfarbe durchschlagen könnten, sollten mit *PUFAS Isolierspray* isoliert werden.

Verarbeitung: *PUFAS Anti-Schimmel-Farbe* mit Rolle, Pinsel, Bürste oder mit einem geeigneten Spritzgerät verarbeiten. Für einen optimalen Filmschutz sind zwei Anstriche notwendig, wobei der Erstanstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, mit max. 10 % Wasser verdünnt werden kann. Nach Durchtrocknung des ersten Anstriches sollte der Schlussanstrich unverdünnt ausgeführt werden.
PUFAS Anti-Schimmel-Farbe nicht mit anderen Materialien, z.B. Dispersions- und Volltonfarben, mischen.
Abtönung ist mit *PUFAMIX Universal Abtönkonzentrate* (nur LW-Oxyd-Typen) bis max. 0,2 % ohne Beeinträchtigung der Anti-Schimmelwirkung möglich.
Nicht unter + 5° Celsius Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten.
Arbeitsgeräte nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

Wichtige Hinweise: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Biozid-Produkte-Richtlinie (98/8/EG):
Dieses Produkt unterliegt nicht dieser Richtlinie, da es durch die eingesetzten Biozidwirkstoffe einen nach innen gerichteten internen Filmschutz aufbaut.
DecoPaint-Richtlinie 2004/42:
- EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010)
- VOC Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l

Lagerung: Kühl, aber frostfrei lagern. Gebinde gut verschlossen aufbewahren.

Artikel-Nr.: 26

Gebindegrößen:

Dose	à 750 ml
PE-Eimer	à 2,5 l
PE-Eimer	à 5 l
PE-Eimer	à 10 l