




KOB AU Armiera® Anstrichvlies



Rissart / Symbol



Anwendungsbereich / Eigenschaften

KOB AU Armiera® Anstrichvlies dient zur Armierung von Anstrichsystemen bei Putzoberflächenrissen, Putz, Beton der Rissart A.1 entsprechend der Klassifizierung im BFS-Merkblatt Nr. 19. Aufgrund der regelmäßigen Glasfaserstruktur werden im Bereich des Trocken- und Innenausbaus ebenso hochwertige Oberflächen erzielt. KOB AU Armiera® Anstrichvlies ist durch den Einsatz eines speziellen Bindemittels wasser- und wetterfest, chemikalien- und verrottungsbeständig.

Zur Verarbeitung von Armiera Anstrichvlies ist der Armierungskleber ungeeignet.

Innen und außen einsetzbar.

Verarbeitung

Anstricharmierung:

Die zu armierende Fläche gemäß VOB, Teil C, DIN 18363 bzw. BFS-Merkblättern vorbereiten. Anschließend bindemittelreiche, pastöse Dispersionsfarbe oder Gewebekleber satt aufstreichen, rollen oder spritzen. KOB AU Armiera® Anstrichvlies von der Rolle oder als Zuschnitt in den noch nassen Anstrich falten- und blasenfrei mit einer Überlappung von ca. 5 cm Breite einbetten. Rollenaußenseite zur Wand verkleben und nicht gestürzt verarbeiten. Mittels Doppelschnitt trennen, beide Randstreifen entfernen und KOB AU Armiera® Anstrichvlies auf Stoß nahtlos zusammenfügen. Stoßbereich bündig andrücken, das durch das Entfernen der Randstreifen fehlende Einbettungsmaterial im Nahtbereich nachlegen und mit dem Tapezierspachtel die Stoßnaht planspachteln. Im Anschluss Einbettungsmaterial -im nassen Zustand- nochmals gleichmäßig auftragen.

Technische Daten

Qualität	➤ Glasfaservlies
Farbton	➤ naturweiß
Verfestigung	➤ PVA
spezifisches Gewicht DIN 53854	➤ ca. 35 g / m ²
Dicke	➤ ca. 270 µm
Höchstzugkraft längs	➤ > 140 N / 5 cm
Höchstzugkraft quer	➤ > 120 N / 5 cm
Dehnung längs	➤ -
Dehnung quer	➤ -
Glühverlust	➤ < 24 %

Lieferform

Rollen der Abmessung: 1,00 m x 50 m
 0,05 m x 10 m oder 50 m
 0,10 m x 10 m oder 50 m
 0,15 m x 10 m oder 50 m
 0,20 m x 10 m oder 50 m
 (weitere Abmessungen auf Anfrage)

Arbeitsgeräte

- Rolle, Pinsel oder Spritzgerät
- Cuttermesser, Tapezierspachtel

Materialbedarf

- Glasgewebekleber oder pastöse Dispersion ca. 400-500 ml / m²

Lagerung

trocken, kühl, in geschlossenen Räumen

Hinweis

Weiterführende Arbeiten unter Beachtung der jeweiligen Herstellervorschriften verrichten.

Vorstehende Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Da die Anwendung und Verarbeitung unserer Produkte außerhalb unseres Einflusses liegen und wechselnde Gegebenheiten bei Anwendung, Arbeitsweisen und Werkstoffen eine Abstimmung auf die jeweiligen Arbeitsverhältnisse erfordert, kann eine Rechtsverbindlichkeit aus diesen technischen Informationen nicht abgeleitet werden. Mit dieser Ausgabe verlieren frühere technische Merkblätter ihre Gültigkeit.