

Autowave Separator

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH

Beschreibung

Pulver zum Trennen von Farbpartikeln aus verunreinigtem Autowave Guncleaner.

Produkt und Zusätze

Autowave Separator
Zur Verwendung in verunreinigtem Autowave Guncleaner (TDB 6.71) oder Autowave Reinigungskonzentrat (TDB 6.71a)

Rohstoffbasis

Aluminiumhydrosilikate, Salze und Polymere

Verarbeitung

Autowave Guncleaner kann durch Zugabe von 1% Autowave Separator in den verunreinigten Autowave Guncleaner wiedergewonnen werden. Bei Bedarf weitere ½-1% Autowave Separator zugeben, um verbleibende Verschmutzungen auszufällen. Alle Geräte zum Ausfällen arbeiten nach dem selben Verfahren:


1. Autowave Separator wie angegeben zum verunreinigten Autowave Guncleaner zugeben.
2. Gründlich rühren/mischen bis sich die Farbpartikel koagulierte haben.
3. Mischung durch einen feinen Filter gießen um die Flüssigkeit von den Festkörperbestandteilen zu trennen.
4. Autowave Guncleaner kann nun wieder verwendet werden

Autowave Guncleaner kann effektiv dreimal wiederaufbereitet werden. Danach sollte es entsorgt werden.

Lagerung des Produktes



Die Produktlagerstabilität ist festgelegt, wenn Produkte ungeöffnet bei 20°C gelagert werden. Autowave Separator muss in einem geschlossenen Behälter gelagert werden. Kontakt mit Wasser/Feuchtigkeit vermeiden. Nach Kontakt mit Wasser/Feuchtigkeit hat das Produkt eine begrenzte Lagerstabilität. Vermeiden Sie hohe Temperaturschwankungen. Produktlagerstabilität siehe TDB S9.01.02



Geeigneten Atemschutz verwenden

Akzo Nobel Car Refinishes empfiehlt die Verwendung einer Atemschutzmaske mit Frischluftzufuhr

Kennzeichnung nach GefStoffV. in ihrer jeweils gültigen Fassung, siehe Angaben auf dem Gebinde-Etikett.

Zur Arbeitssicherheit sind die Informationen der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie, „Verarbeiten von Beschichtungsstoffen (BGR 500 Teil 2; Kapitel 2.29)“ zu beachten.



Autowave Seperator

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH

Sikkens GmbH
Kruppstr. 30,
D-70469 Stuttgart
Tel: +49(0)711 8951 – 0

AkzoNobel Coatings GmbH
Aubergstrasse 7
A-5161 Elixhausen
Tel: +43(0)662 48989-250

AkzoNobel Car Refinishes AG
Adetswilerstrasse 4
CH-8344 Bäretswil
Tel: +41 (0)44 931 44 44

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ:

Wichtiger Hinweis: Es wurde bei den Informationen in diesem Datenblatt nicht beabsichtigt, dass sie in jedem Detail erschöpfend sind. Sie beruhen auf dem gegenwärtigen Stand unseres Wissens und auf den gegenwärtig gültigen Gesetzen: Jeder, der das Produkt für eine andere außer der im technischen Datenblatt angegebenen Verwendung einsetzt, ohne vorher eine schriftliche Bestätigung der Eignung des Produktes für diesen Zweck von uns erhalten zu haben, handelt auf eigene Gefahr. Es liegt immer in der Verantwortung des Anwenders, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, damit die im Bereich des Anwenders gültigen Gesetze und Verordnungen erfüllt werden. Vor dem Einsatz muss das Materialdatenblatt und/oder das technische Datenblatt (je nach Verfügbarkeit) für dieses Produkt gelesen werden. Jede Empfehlung oder Erklärung, die von uns über das Produkt gemacht wird (in diesem Datenblatt oder anderweitig), wird gemäß unseres aktuellen Wissensstand gegeben. Qualität oder Zustand des Untergrundes und weitere Faktoren können die Verwendung und Applikation des Produkts beeinflussen. Deshalb übernehmen wir keinerlei Haftung über die Leistung des Produkts bzw. für jeden Verlust oder Schaden, der sich aus der Verwendung des Produkts ergibt, es sei denn, wir haben ausdrücklich unser schriftliches Einverständnis gegeben. Alle gelieferten Produkte und erteilten technische Empfehlungen sind unseren Standardliefer- und Zahlungsbedingungen unterworfen. Fordern Sie eine Kopie dieses Dokuments an und überprüfen es sorgfältig. Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind von Zeit zu Zeit entsprechend weiterer Erfahrung und gemäß unseren Richtlinien Änderung unterworfen. Es ist Aufgabe des Benutzers, vor der Verwendung des Produktes sicherzustellen, dass er die aktuellste Version dieses Datenblatt besitzt.

In diesem Datenblatt erwähnte Markennamen sind Warenzeichen oder für Akzo Nobel lizenziert.

Zentrale:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com