

PHYSIOLOGISCHE UNBEDENKLICHKEIT

Das Holzschutzprodukt PANELLAKK ist nach vollständiger Trocknung und Aushärtung

- nicht wasserlöslich
- nicht toxisch
- geschmacks- und geruchsneutral
- physiologisch unbedenklich

Der Trocknungs- und Vernetzungsprozess ist abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Einwirkungen durch Feuchtigkeit, wässrigen Elektrolyten und anderen wässrigen Medien führen nicht zu grundlegenden zersetzenden Veränderungen des Beschichtungsstoffes.

Nach vorliegenden Erfahrungen und Erkenntnissen kann PANELLAKK hinsichtlich seiner physiologischen Unbedenklichkeit für die Beschichtung von Holzobjekten bedenkenlos eingesetzt werden.

Weitere sicherheitstechnische Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II.

Stand Oktober 2010