

# VITA STOP

VITA<sup>®</sup>  
COLOR  
DIE GESUND-FARBE



## TECHNISCHES MERKBLATT



\*bei einer Ergiebigkeit von 6 m<sup>2</sup> / lt.  
Qualität nach EN 13300

FARBTON

WEISS

GLANZ

STUMPF  
MATT

VERBRAUCH

~ 6 M<sup>2</sup> / LT.

TROCKNUNG

~ 12 STD.



GEBINDE-GRÖSSEN

12,5 LT.

5 LT.

### ★ HIGHLIGHTS:

- + Spezial-Isolierfarbe auf Wasserbasis
- + Premiumqualität mit hoher Isolierwirkung
- + Stoppt effektiv das Durchschlagen von Nikotin-, Ruß-, Fett- und trockenen Wasserflecken
- + Scheuerbeständig

- + Wirkt auch gegen färbende Inhaltsstoffe aus Gipskartonplatten
- + Auch für Akustikdecken geeignet
- + **Natürlich lösungsmittel- & weichmacherfrei**

### ✓ GEEIGNETE UNTERGRÜNDE:

- Beton
- Zementputz
- Kalkzementputz
- Mauerwerk
- Gipsuntergründe
- Faserzementplatten
- Akustikdeckenplatten
- Haftfeste Dispersionsputze und Tapeten

#### Untergrund-Gegebenheiten:

Der Untergrund muss sauber, trocken, trag- & saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Die Verarbeitungstemperatur muss mindestens 5°C für Material und Umluft betragen. Bei Bedarf Untergrund mit VitaAktiv grundieren.



## RICHTIGE VERARBEITUNG:

- Untergrund prüfen
- VitaStop gut aufrühren
- Probeanstrich durchführen
- Auftrag mit Rolle, Bürste, Pinsel oder Spritzgerät (auch im Airless-Verfahren)

### Hinweis:

VitaStop nicht mit anderen Materialien, darunter Dispersions- & Volltonfarben, mischen.

VitaStop max. 0,2% mit einem geeigneten Abtönkonzentrat tönen.

## TROCKNUNG:



~ 12 Std.  
Je nach Umgebungsbedingungen  
und Untergrund.

## ENTSORGUNG & SONSTIGES:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Abfallschlüssel: Österreich: 57303  
Deutschland: 080112

- Spez. Gewicht: 1,3
- pH-Wert: 6-8

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt:  
(Kat.: A/a, Wb) = 30 g/lit. (2010)

VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/lit.



### WAS BEDEUTET DAS?

DIE EU SCHREIBT VOR, DASS IN VITASTOP 30 GRAMM PRO LITER FLÜCHTIGE ORGANISCHE BESTANDTEILE (VOC) ENTHALTEN SEIN DÜRFEN.

VITASTOP IST MIT 1,0 GRAMM PRO LITER WEIT UNTER DER EU-VORGABE.



# VITA STOP

VITA<sup>®</sup>  
COLOR  
DIE GESUND-FARBE

## INHALTSSTOFFE:

- Spezielle Kunstharz-Emulsion
- Wasser
- Mineralisches Weißpigment
- Mineralische Füllstoffe

Enthält Konservierungsmittel: Methylisothiazolinon, Benzisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Allergiker-Info Deutschland: 0800 1000703  
Allergiker-Info Österreich: +43 316 931223

VITACOLOR NUTZT DIE NATÜRLICHE KRAFT VON MUTTER NATUR, DIE IN MINERALIEN UND SILIKATEN, KALK, LEHM UND SONNENBLUMEN STECKT. IN DER HERKUNFT DIESER ROHSTOFFE IST DAS GEHEIMNIS DER HOHEN NATÜRLICHKEIT UND GESUNDHEITSVERTRÄGLICHKEIT DER VITACOLOR-PRODUKTE VERWURZELT - BEI GLEICHZEITIG AUSGEZEICHNETEN FUNKTIONALEN EIGENSCHAFTEN.

12,5 LT.

5 LT.



9 010191 000070



9 010191 000063

 JEDES VITACOLOR-PRODUKT UNTERLIEGT STRENGSTEN QUALITÄTSKONTROLLEN, WIRD MIT NEUESTEN MESSTECHNIKEN AUF SEINE GESUNDHEITSVERTRÄGLICHKEIT GEPRÜFT UND MIT VIEL LIEBE ZUM DETAIL HERGESTELLT.

MEHR ZUM THEMA  
FARBE & GESUNDHEIT:



Seite 3 von 3  
Technisches Merkblatt vom 1. April 2017



VitaColor – die Gesundfarbe e.U.  
Ägydigasse 18, A-8020Graz

Vertrieb Deutschland:  
PUFAS Werk KG  
Im Schedetal 1, D-34346 Hann. Münden



Alle technischen Merkblätter von VitaColor – die Gesundfarbe basieren auf unserer jahrelangen Erfahrung und entsprechen dem aktuellen Stand des Wissens. Die technischen Merkblätter bieten eine Grundlage, gehen jedoch nicht auf ein einzelnes Objekt, baustellenspezifische Besonderheiten, regionale oder nationale Standards oder Vorschriften ein, sondern dienen lediglich als Verarbeitungsempfehlung. Bitte prüfen Sie vorab das Produkt auf Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck.

GESUND-FARBE.COM