

TECHNISCHES MERKBLATT



*bei einer Ergiebigkeit von 7 m² / lt.
Qualität nach EN 13300

FARBTON

WEISS

GLANZ

MATT

VERBRAUCH

~ 7 M² / LT.

TROCKNUNG

~ 6-12 STD.



GEBINDE-GRÖSSEN

12,5 LT.

5 LT.

★ HIGHLIGHTS:

- + Natürliche, hochwertige Lehmfarbe
- + Mit natürlichem Lehm
- + Wirkt ausgleichend auf den Feuchtigkeitshaushalt
- + Ideal nach VitaPutz (Lehmputz)
- + Besonders atmungsaktiv, für ein gesundes Raumklima
- + Natürlich lösungsmittel- & weichmacherfrei

✓ GEEIGNETE UNTERGRÜNDE:

- Lehmputz
- Gipsputz
- Kalkputz
- Zementputz
- Mauerwerk
- Beton
- Raufasertapeten
- Festhaftende Anstriche
- Gipskartonplatten

Untergrund-Gegebenheiten:

Der Untergrund muss sauber, trocken, trag- & saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Die Verarbeitungstemperatur muss mindestens 5°C für Material und Umluft betragen. Bei Bedarf Untergrund mit VitaAktiv grundieren.



RICHTIGE VERARBEITUNG:

- Untergrund prüfen
- VitaLehm gut aufrühren
- Probeanstrich durchführen
- Als Voranstrich mit bis zu 10% Wasser verdünnbar
- Als Deckanstrich unverdünnt verarbeiten
- Auftrag mit Rolle, Bürste, Pinsel oder Spritzgeräten (auch im Airless-Verfahren)

TROCKNUNG:



~ 6-12 Std.
Je nach Umgebungsbedingungen
und Untergrund.

ENTSORGUNG & SONSTIGES:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Abfallschlüssel: Österreich: 57303
Deutschland: 080112

- Spez. Gewicht: ca. 1,6
- sd-Wert: 0,027
- pH-Wert: 7-9

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt:
(Kat.: A/a, Wb) = 30 g/lit. (2010)

VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 0,5 g/lit. 

Werkzeug:
Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

Haltbarkeit:
Gebinde gut verschlossen, kühl aber frostfrei lagern. Mindestens
haltbar bis: 3 Jahre ab Herstellungsdatum (ungeöffnet, bei sachge-
mäßiger Lagerung).

WAS BEDEUTET DAS?

DIE EU SCHREIBT VOR, DASS IN VITALEHM 30 GRAMM PRO LITER FLÜCHTIGE
ORGANISCHE BESTANDTEILE (VOC) ENTHALTEN SEIN DÜRFEN.

VITALEHM IST MIT 0,5 GRAMM PRO LITER WEIT UNTER DER EU-VORGABE.





INHALTSSTOFFE:

- Wasser
- Lehm
- Marmormehl
- Porzellanerde
- Mineralisches Weißpigment
- Modifiziertes Pflanzenöl
- Methylcellulose

Enthält Konservierungsmittel: Methylisothiazolinon, Benzisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Allergiker-Info Deutschland: 0800 1000703
Allergiker-Info Österreich: +43 316 931223

VITACOLOR NUTZT DIE NATÜRLICHE KRAFT VON MUTTER NATUR, DIE IN MINERALIEN UND SILIKATEN, KALK, LEHM UND SONNENBLUMEN STECKT. IN DER HERKUNFT DIESER ROHSTOFFE IST DAS GEHEIMNIS DER HOHEN NATÜRLICHKEIT UND GESUNDHEITSVERTRÄGLICHKEIT DER VITACOLOR-PRODUKTE VERWURZELT - BEI GLEICHZEITIG AUSGEZEICHNETEN FUNKTIONALEN EIGENSCHAFTEN.

12,5 LT.

5 LT.



9 010191 000100



9 010191 000094



JEDES VITACOLOR-PRODUKT UNTERLIEGT STRENGSTEN QUALITÄTSKONTROLLEN, WIRD MIT NEUESTEN MESSTECHNIKEN AUF SEINE GESUNDHEITSVERTRÄGLICHKEIT GEPRÜFT UND MIT VIEL LIEBE ZUM DETAIL HERGESTELLT.

MEHR ZUM THEMA
FARBE & GESUNDHEIT:



Seite 3 von 3

Technisches Merkblatt vom 1. April 2017



VitaColor – die Gesundfarbe e.U.
Ägydigasse 18, A-8020Graz

Vertrieb Deutschland:
PUFAS Werk KG
Im Schedetal 1, D-34346 Hann. Münden



Alle technischen Merkblätter von VitaColor – die Gesundfarbe basieren auf unserer jahrelangen Erfahrung und entsprechen dem aktuellen Stand des Wissens. Die technischen Merkblätter bieten eine Grundlage, gehen jedoch nicht auf ein einzelnes Objekt, baustellenspezifische Besonderheiten, regionale oder nationale Standards oder Vorschriften ein, sondern dienen lediglich als Verarbeitungsempfehlung. Bitte prüfen Sie vorab das Produkt auf Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck.