PRODUKT DATEN — 769 ROT / 769-0. ABTÖNBAR

BESCHREIBUNG
RUST-OLEUM® Feuchtigkeitsbeständige Grundierung 769/ 769-0. hat ein Fischöl enthaltendes Alkydharz als Basis und enthält blei- und chromatfreie Rostschutzpigmente.

EMPFOHLENE ANWENDUNG
RUST-OLEUM 769/ 769-0. ist speziell für direkte Verarbeitung auf handentrosteten Oberflächen mit Kernrost entwickelt worden.
RUST-OLEUM 769/ 769-0. ist namentlich für Pinselauftragen geeignet; kann aber auch mit Roller oder in Spritzverfahren aufgetragen werden.
RUST-OLEUM 769/ 769-0. kann auf leicht feuchten Oberflächen aufgetragen werden und bietet Schutz gegen mäßige Industriebelastung wenn eine zweite RUST-OLEUM Alkyd Grundierung 1060/1080/1060-0 aufgetragen wird und/oder befolgt von einem Alkythane® 7500 Deckanstrich.

TECHNISCHE DATEN

Aussehen:	Matt
Farbe:	769 rot/ 769-0. abtönbar
Dichte:	1,33 kg/l
Feststoffgehalt:	50,3 % nach Volumen
Viskosität:	76 - 78 KU /Krebs Stormer Units bei 20°C
Empfohlene Schichtdicke:	35 µm trocken, entspricht 70 µm naß
VOC-Wert max.:	541 g/l max.
Gebrauchsfertig Gemisch:	541 g/l max.
Kategorie:	A/j
EU Termin Wert:	550 g/l (2007) / 500 g/l (2010)

Trockenzeiten:	20°C/50% rel. L.	10°C/60% rel. L.	30°C/50% rel. L.
Klebfrei:	4 Stunde	16 Stunde	3 Stunde
Griffest:	8 Stunden	24 Stunden	6 Stunden
Überstreichbar:	nach 24 Stunden	nach 36 Stunden	nach 24 Stunden
Durchgehärtet:	8 Tage	14 Tage	6 Tage

Hitzebeständigkeit: 120°C (trocken)

ERGIEBIGKEIT
Theoretisch: 14,5 m²/l bei 35 µm trocken
Praktische: Praktische Ergiebigkeit ist abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung (siehe DIN 53220).

UNTERGRUNDVORBEREITUNG
Fett, Öl und alle anderen Verunreinigungen durch alkalische oder Hochdruck- (Dampf) Reinigung unter Zugabe von geeigneten Mitteln entfernen. Rost, lose Rostkruste, lose Walzhaut und lose Altanstriche mit Schaber oder Drahtbürste bis St 2 (ISO 8501-1 : 1988) entfernen, leicht anstrahlen oder schleifen. Während des Auftragens soll die Oberfläche sauber und trocken sein.

HINWEISE ZURVERARBEITUNG
Um eine gute Homogenität zu sichern, Anstrichmaterial vor Gebrauch gut aufrühren.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S
11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle
NE1 3DY
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

The inform**ation containe**d herein is given in good faith. However, since application conditions are beyond our control, Rust-Oleum **Netherlands B.V. c**annot assume responsibility for any risks or liabilities which may result from the use of these products. The company reserves the right to modify data without prior notice.

An RPM Company

PRODUKT DATEN — 769 ROT / 769-0. ABTÖNBAR

VERDÜNNUNG UND ANWENDUNG

Pinsel:	bis zu 10 vol. %; RUST-OLEUM Verdünner 633 reine Chinaborsten verwenden
Roller:	Bis zu 10 vol. %; RUST-OLEUM Verdünner 633 verwende Perlon/Nylonroller, Florhöhe 8-12 mm. Bei Rollerauftragen dürften 2 Schichten erforderlich sein zum Erreichen der empfohlenen Trockenschichtdicke.
Druckluftspritz-verfahren:	10-20 vol.%; RUST-OLEUM Verdünner 641. Fließbecher und/oder Druckbecher. Düsengröße: 1,2 - 1,8 mm Zerstäubungsdruck: 2 - 4 bar.
Airless spritzen:	Bis zu 5 vol. %; RUST-OLEUM Verdünner 641. Pneumatische und elektrische Airless-Geräte. Düsengröße: 0,013-0,015 zoll. Flüssigkeitsdruck: 130 - 200 bar.
Reinigung:	Mit RUST-OLEUM Verdünner 160 oder Lackbenzin

AUFTRAGSBEDINGUNGEN

Werkstoff-, Umluft- und Untergrundtemperatur zwischen 5 und 35°C, relative luftfeuchtigkeit unter 85%. Die Untergrundtemperatur soll wenigstens um 3°C über dem Taupunkt liegen.

BEMERKUNGEN

Maximum Trockenschichtdicke pro Schicht: 60 µm trocken, entspricht 120 µm naß.

SICHERHEIT

Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT

5 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5° und 35° C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S
11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle
NE1 3DY
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

The inform**ation containe**d herein is given in good faith. However, since application conditions are beyond our control, Rust-Oleum **Netherlands B.V. c**annot assume responsibility for any risks or liabilities which may result from the use of these products. The company reserves the right to modify data without prior notice.

An RPM Company