

## FAKOLITH AquaSilan Control

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Multifunktionsprodukt zur Sanierung von durchfeuchteten mineralischen Untergründen z.B. nach einem Hochwasserschaden oder Wasserrohrbruch.</p> <p>FAKOLITH AquaSilan Control ist ein Produkt mit hohem Wirkungsgrad. Durch Feuchtigkeit und Schmutzwasser beschädigte Untergründe werden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• verfestigt</li> <li>• tiefsitzende Schimmelsporen nachhaltig zerstört</li> <li>• der noch restfeuchte Untergrund vor erneuten Schimmelbefall geschützt.</li> </ul> <p>Der Untergrund bleibt auch nach der mit FAKOLITH AquaSilan Control durchgeführten Sanierung diffusionsoffen und kann langfristig austrocknen. Aufgrund der prophylaktischen Eigenschaften von FAKOLITH AquaSilan Control wird Schimmelbildung auf dem noch restfeuchten Untergrund während der Trocknungsphase vermieden.</p>
<b>Anwendung und Verarbeitung</b>	<p>Untergrundvorbehandlung: Reinigung des Untergrundes mit FAKOLITH FK 12 keimfrei, 1:3 mit Wasser verdünnt. Mit klarem Wasser gut nachwaschen. Evtl. Reinigungsvorgang wiederholen. Mit der Reinigung werden Bakterien beseitigt und unangenehme modrige Gerüche bereits deutlich reduziert. Zudem erhöht die Reinigung mit FAKOLITH FK 12 die Eindringtiefe von FAKOLITH AquaSilan Control im nachfolgenden Arbeitsgang.</p> <p>FAKOLITH AquaSilan Control 2x nass in nass auftragen (streichen, rollen, drucklos fluten). Nach ca. 48 Stunden entfaltet das Produkt seine vollständige Wirkung. Topfzeit ca. 5 Stunden. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser.</p> <p>FAKOLITH AquaSilan Control ist für alle mineralischen (auch mit Dispersionsfarbe gestrichenen, aber noch saugenden) Untergründe geeignet. Auf Natursteinen wird eine Musterlegung empfohlen.</p>
<b>Verdünnung</b>	<p>1:12 mit Trinkwasser <b>(ergibt 13 L gebrauchsfertige Lösung, ausreichend für ca. 40 m<sup>2</sup>).</b></p>
<b>Mindestverbrauch</b>	<p>Ca. 300 ml/m<sup>2</sup> abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes.</p>
<b>Mindestverarbeitungstemperatur</b>	<p>Ab +5°C</p>
<b>Trocknungszeit</b>	<p>FAKOLITH AquaSilan Control ist nach ca. 12 Stunden mit Silikat- oder Dispersionsfarben überarbeitbar. Wir empfehlen den nachfolgenden Farbanstrich erst nach Austrocknung des Untergrundes aufzubringen und eine diffusionsoffene Farbe zu verwenden.</p>
<b>Farbton</b>	<p><b>Trocknet farblos auf.</b></p>
<b>Dichte</b>	<p>Ca. 1,0.</p>
<b>Flammpunkt</b>	<p>&gt; +25°C.</p>
<b>Inhaltsstoffe</b>	<p>Siliciumorg. Öl-Derivate, ohne Lösemittel, ohne Kunstharz.</p>
<b>Gebinde</b>	<p>1-, 5- und 10-Liter-Kanister.</p>
<b>Lagerfähigkeit</b>	<p>2 Jahre bei dicht geschlossenem Behälter, kühl und trocken lagern.</p>
<b>Entsorgung</b>	<p>Muss unter Beachtung der behördlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugeführt werden.</p>

**FAKOLITH AquaSilan Control****Vorsichtsmaßnahmen**

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Reste nicht in die Kanalisation/Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Technische Information 06/2013