Produkt Datenblatt
Version 1 (03 / 2015)

Sika® Abglättmittel N

Abglättmittel für Sikaflex® Kleb- und Dichtstoffe

Technische Eigenschaften

Chemische Basis		wässrige Tensidlösung
Farbe		farblose, transparente Flüssigkeit
Dichte (ISO 2811-1)		ca. 1 kg/l
Viskosität[1)] (ISO 3219)	4 mm	ca. 15 Sekunden
Verarbeitungstemperatur		5 °C bis 35 °C
Lagerung		verschlossen, kühl, trocken und frostfrei
Haltbarkeit (Lagerung unter 25 °C im ungeöffneten Gebinde)		12 Monate

[1)] 23 °C / 50 % r.Lf,

Beschreibung

Sika® Abglättmittel N ist ein wasserbasierendes, lösemittelfreies Hilfsmittel für das Abglätten von Verfugungen mit Sikaflex® Produkten.

Produktvorteile

- neutral
- hautfreundlich
- verträglich mit Lacken und Farben (auch wasserbasierte)
- kein Auswaschen oder Anlösen frischer Kleb- und Dichtstoffe.

Anwendungsbereich

Sika® Abglättmittel N ist ein Hilfsmittel zum Abglätten frischer Fugenoberflächen bei Sikaflex® Kleb- und Dichtstoffen.
Sika® Abglättmittel N hat sich bei einer Vielzahl von Versuchen als gut verträglich mit Lacken und Farben erwiesen.
In kritischen Fällen sind trotzdem Vorversuche durchzuführen, um die Verträglichkeit insbesondere mit frisch applizierten und/oder wasserbasierenden Farben und Lacken sicherzustellen.
Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Materialverträglichkeit gewährleisten zu können, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden.

Industry

Verarbeitung

Sika® Abglättmittel N kann direkt auf die Dicht-/Klebstoff-Oberfläche gesprüht werden und mit einem Glättholz oder Glättfilz abgezogen werden.
Eine andere Arbeitsweise besteht darin, die Fugenoberfläche mit einem, im Glättmittel getauchten bzw. aufbewahrten Glättholz oder Spatel abzuziehen.
Sika® Abglättmittel N kann durch Zugabe von sauberem Wasser auf die gewünschte Viskosität verdünnt werden.
Gebinde nach Gebrauch sofort wieder fest verschließen.

Überlackieren

Sika® Abglättmittel N enhält geringe Mengen wasserlöslicher Polymere, die auf dem Untergrund haften bleiben. Diese Bestandteile können einfach mit sauberem Wasser entfernt werden.
Soll Sikaflex®, das mit Sika® Abglättmittel N behandelt wurde überlackiert werden, wird empfohlen, den Untergrund vorher mit Wasser abzuspülen. Dies kann direkt nach dem Glätten, durch vorsichtiges abspritzen mit geringem Druck erfolgen.

Lagerung

Ungeöffnete Gebinde können zwischen 5 °C und 25 °C 12 Monate aufbewahrt werden. Angebrochene Gebinde müssen innerhalb weniger Wochen verarbeitet werden.
Tritt ein unangenehmer Geruch auf, sollte Sika® Abglättmittel N nicht mehr verwendet werden.

Weitere Informationen

Anwendungsspezifische Arbeitsanleitungen können die, in diesem Datenblatt angegebenen Werte ergänzen.
Folgende Dokumente sind auf Anfrage erhältlich:
- Sicherheitsdatenblatt

Gebinde

Dose	1 l
Kanister	5 l

Hinweis Messwerte

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests.
Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

Arbeitsschutzbestimmungen

Für den Umgang mit unseren Produkten sind die wesentlichen physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten den stoffspezifischen Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen. Die einschlägigen Vorschriften, wie z.B. die Gefahrstoffverordnung, sind zu beachten.
Auf Wunsch stellen wir Ihnen unser System-Merkblatt TM 7510 "Allgemeine Hinweise zum Arbeitsschutz" beim Umgang mit Produkten der Sika Deutschland GmbH zur Verfügung

Hinweis

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen aktuellen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte oder im Internet unter www.sika de heruntergeladen werden kann.

Weitere Informationen:
www.sika.de, E-Mail: industry@de.sika.com
www.sika.com

Sika Deutschland GmbH
Kleb- und Dichtstoffe Industrie
Stuttgarter Straße 139
72574 Bad Urach
Deutschland
Tel. +49 7125 940-761
Fax +49 7125 940-763