

Technisches Merkblatt

Produkt Name : **MoTip Zinkspray**
Artikel Nummer : **04061**

Lieferant/Fabrikant : **MOTIP DUPLI B.V.**
Wolfraamweg 2
NL-8471 XC WOLVEGA
Telefonnummer **+31 561 – 69 44 00**
Telefaxnummer **+31 561 – 69 44 31**

Produktbeschreibung

Qualitativ hochwertiger Zinkspray für die Behandlung von verzinktem und unbehandeltem Stahl.

Produktmerkmale

Schnelltrocknend
Gute Füllkraft
Hervorragender kathodischer Korrosionsschutz
Beständig gegen Benzin, Chemikalien und Witterungseinflüsse
Gut punktschweißbar
Sehr gute Haftung

Physikalische und chemische Daten

Netto Volumen : 400 ml
Basis : Epoxy-Ester
Farbton : Grau
VOC-Gehalt : ca. 54% w/w
Feststoffgehalt : ca. 46% w/w
Ergiebigkeit : 1,25 bis 1,57 m²
Staubtrocken : nach 10 bis 15 Minuten
Klebfrei : nach 20 bis 30 Minuten
Ausgehärtet/Überlackierbar : nach 24 Stunden
Temperaturbeständigkeit : bis 350°C

Anwendung

Vor Gebrauch, die Anweisungen auf der Verpackung gut lesen und beachten.

Vorbehandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Alte Lackschichten und lackierte Teile zuerst anschleifen.

Behandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Die Dose auf Raumtemperatur bringen. Verarbeitungstemperatur 15 bis 25°C. Vor Gebrauch 2 Minuten schütteln und Probestück sprühen. Sprühentfernung 25 bis 30 cm.

Zinkspray in mehreren dünnen Schichten auftragen. Auch ab und zu während des Gebrauchs Dose gut schütteln. Nach der Trocknung kann wenn gewünscht, Primer und Decklack aufgetragen werden.

Nach Gebrauch die Dose umkehren und das Ventil zur Reinigung leer sprühen.

Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.