

Technisches Merkblatt Bremsattel-Spray

Sportliche Effektlackierung der Bremsättel an Automobilen und Motorrädern aller Art; besonders wirkungsvoll in Verbindung mit Sportfelgen.

Zur optimalen Vorbereitung der Lackierung reinigen Sie die Bremsättel mit [Bremsenreiniger](#). Danach mit MoTip Grundierung vorlackieren.

Qualität und Eigenschaften

- Hochwertige Alkyd-Qualität
- Schnelltrocknend
- Bleifrei
- Dauerhafter Glanz
- Wetterbeständig
- Ausgezeichnete Haftung
- Gute Deckfähigkeit
- Guter Korrosionsschutz
- Hohe Oberflächenhärte bei gleichzeitig guter Elastizität
- Sehr gute Farbbeständigkeit (lichtecht, vergilbungsfrei)
- Schmutzunempfindlich durch besonders harte und glatte Oberfläche
- Beständig gegen Benzin, Chemikalien und Witterungseinflüsse
- Nicht beständig gegen sehr aggressive Chemikalien, z.B. Bremsflüssigkeit!

Physikalische und chemische Daten

- **Bindemittelbasis:** Alkydharz
- **Farbe:** farbtionspezifisch
- **Geruch:** nach Lösemittel
- **Glanzgrad:** im 60° Messwinkel nach DIN 67530
glänzend: 90 GE
- **Ergiebigkeit:**
Je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes reichen
400 ml für bis zu 4 Bremsättel
- **Trocknung (bei 20°C, 50 % relative Luftfeuchte):**
Staubtrocken: nach ca. 30-60 Minuten
Klebefrei: nach 3 Stunden
Durchgetrocknet: nach ca. 2 Stunden
Überlackierbar: nach 24 Stunde
Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.
- **Temperaturbeständigkeit:** bis 110°C
- **Spitzenbelastung:** bis 150°C
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
- **Gebinde/ Inhalt:**
Aerosoldosen mit 400 ml maximalem Nennvolumen

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: Die Produkte von MOTIP DUPLI sind 100% frei von gesundheitsschädlichen Schwermetallen. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung: Alle Produkte von MOTIP DUPLI entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften gem. Richtlinie 1999/45/EG Zubereitungsrichtlinie. Alle Aerosole entsprechen der TRGS 200 und TRG 300 sowie Aerosolrichtlinie 75/324/EWG in der zur Zeit gültigen Fassung.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Auto gemäß Herstellervorschrift aufbocken und das Rad abmontieren.

Untergrundvorbehandlung:

- Untergrund von Schmutz und Fett reinigen, z.B. mit MoTip Bremsenreiniger Art.Nr. 000563 und mit Bürste oder Pinsel.
- Bremsscheibe, Bremsbeläge sowie umgebende Flächen abkleben und vor Sprühnebel schützen.
- Lack kann direkt auf den Bremsattel aufgesprüht werden, es empfiehlt sich mit MoTip Grundierung vorzubehandeln.

Lackieren:

- Die Dose vor Gebrauch 3 Minuten gut schütteln.
- Evtl. probesprühen.
- Der Sprühabstand sollte ca. 25-30 cm betragen.
- Anschließend auf die trockene Ausbesserungsfläche den Decklack in mehreren dünnen Schichten in einem Zeitabstand von 3-5 Minuten sprühen.
- Nicht auf mit Kunstharz lackierte Flächen sprühen!

Tipps zum Spraylackieren

Das Objekt und die Umgebung vor Sprühnebel schützen. Es empfiehlt sich, nicht zu lackierende Teile abzukleben. Bei der Lackierung von kleinen Flächen empfiehlt es sich, einen Karton als Schablone einzusetzen, in den ein Loch, etwas größer als die zu lackierende Stelle, geschnitten ist. Der Karton wird etwa 1 - 2 cm über die Stelle gehalten. Bei dieser Methode wird ein wesentlicher Teil des Sprühnebels abgefangen.

Vor Gebrauch die Dose auf Raumtemperatur (20 - 25°C) bringen.

Temperaturen möglichst zwischen +10°C und +25°C, max. Luftfeuchtigkeit 60 %.

Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sowie in gut belüfteten

Haftungsausschluss

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. MOTIP DUPLI wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von MOTIP DUPLI verschuldeten Fehler beruht.