

## Technisches Merkblatt

---

<b>Produkt Name</b>	:	<b>MoTip Steinschlagschutz</b>		
<b>Artikel Nummer</b>	:	<b>000001</b>	<b>000005</b>	<b>000006</b>
<b>Farbton</b>	:	<b>Schwarz</b>	<b>Weiß</b>	<b>Grau</b>
<b>Lieferant/Fabrikant</b>	:	<b>MOTIP DUPLI B.V.</b>		
		<b>Wolfraamweg 2</b>		
		<b>NL-8471 XC WOLVEGA</b>		
		<b>Telefonnummer</b>	<b>+31 561 – 69 44 00</b>	
		<b>Telefaxnummer</b>	<b>+31 561 – 69 44 31</b>	

---

### Produktbeschreibung

Qualitativ hochwertiger Überlackierbares Schutzmittel gegen Steinschlagschäden für den Unterboden und sichtbare Teilen an Fahrzeugen.

### Produktmerkmale

Überlackierbar mit allen Lacksystemen  
Dauerelastisch  
Exzellente Haftung  
Beständig gegen Witterungseinflüssen  
Beständig gegen schwache Säuren und Basen  
Guter Korrosionsschutz  
Schallisolierend

### Physikalische und chemische Daten

Netto Volumen : 500 ml  
VOC-Gehalt : ca. 74% w/w  
Staubtrocken : nach ca. 30 Minuten  
Klebfrei : nach ca. 60 Minuten  
Ausgehärtet/Überlackierbar : nach 2 Stunden

### Anwendung

**Vor Gebrauch, die Anweisungen auf der Verpackung gut lesen und beachten.**

#### Vorbehandlung

Alte Lackschichten und Rost entfernen und den Untergrund anschleifen.

#### Behandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Die Dose auf Raumtemperatur bringen. Verarbeitungstemperatur 15 bis 25°C. Vor Gebrauch schütteln und Probestück sprühen. Sprühentfernung 25 bis 30 cm. Arbeitsdruck 4 bis 5 bar.

Steinschlagschutz in mehreren Schichten auftragen. Ohne Schleifen überlackierbar mit allen Lacksystemen nach 2 Stunden.

Nach Gebrauch die Dose umkehren und das Ventil zur Reinigung leer sprühen.

**Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.**