

DE 48770

Mischungsverhältnis (volumetrisch): 10 : 1 PUR Härter DR 4071

>Allgemeine Informationen

Farbe	farblos
Glanzgrad	stumpfmatt
Lieferform	flüssig
Produktart	Schichtlack
Bestellnummer	DE 48770
Funktion	PUR Lacke farblos - Überzugs- und Schichtlacke

>Einsatzgebiete

Einsatzgebiete	FANTASTIC-CLEAR kann im gesamten Laden-/ Innenausbau, einschließlich Küche und Bad eingesetzt werden. Die Abhärtung kann objekt- oder prozessorientiert angepasst werden. Detaillierte Informationen dazu unter „Verarbeitungshinweise“ in dieser technischen Information. FANTASTIC-CLEAR ist ideal als Überzugslack in einem farbigen Gesamtaufbau mit FANTASTIC-FILL und FANTASTIC-COLOR abgestimmt.
Trägermaterial	Laubhölzer dunkel feinporig, Laubhölzer dunkel grobporig, Laubhölzer hell feinporig, Laubhölzer hell grobporig, Nadelhölzer, Kunstfurnier/ Finline

>Mischinformationen

Mischungsverhältnis (volumetrisch)	Mischungsverhältnis (volumetrisch): 10 : 1 PUR Härter DR 4071
------------------------------------	---

>Applikation

Anzahl Schichten (max)	3
Applikation	2K-Anlage, Airless, Airlessniederdruck, Airmix, Druckluftspritzen, sonstige Spritzverfahren, Vertreiben mit Lappen
Menge pro Schicht (max)	150 g/m ²
Menge pro Schicht (min)	100 g/m ²

>Zeiten

Verarbeitungszeit	8 h / 20 °C
Topfzeit	3 d / 20 °C
Trocknung	3 h / 20 °C
Stapelbar nach	> 16 h / 20 °C
Durchhärtung	7 d / 20 °C

>physikalische/chemische Daten

Auslaufzeit	30 s / DIN 53211 - 4 mm
Dichte	0,934 kg/l
Flammpunkt	3 °C
NfA	25,200001 %
VOC EU %	74,790001 %
VOC FR	A+

Unsere technischen Informationen werden laufend dem Stand der Technik und den gesetzlichen Vorgaben angepasst. Die angegebenen Werte stellen keine Spezifikation dar, sondern sind typische Produktdaten. Die jeweils aktuelle Version finden Sie im Internet unter www.hesse-lignal.de oder sprechen Sie den für Sie zuständigen Kundenbetreuer an. Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf dem besten Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere Geschäftsbedingungen. Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfügung gestellt.

DE 48770

Mischungsverhältnis (volumetrisch): 10 : 1 PUR Härter DR 4071

>Sonstiges

Besondere Hinweise

**FANTASTIC-CLEAR
DE 4877x(Glanzgrad)
darf nicht mit der Serie
FANTASTIC-CLEAR
ULTRAMATT DE 48770-0
gemischt werden!
Eine Vermischung
beider Lacksysteme
führt zu möglichen
Unverträglichkeitsreaktionen
oder zu Veränderungen
in den jeweiligen
Produkteigenschaften.**

Mit den Farblacken UNA-COLOR DB 555-(Farbton) / DB 4524x(Glanzgrad)-(Farbton) und FANTASTIC-COLOR DB 4888x(Glanzgrad)-Farbton) ist eine Abtönung von FANTASTIC-CLEAR DE 4877x(Glanzgrad) als Lasurlack möglich **(maximale Zugabe 1,5 %)**. Mit folgenden Hesse Grundierungen ist ein Kombinationsaufbau je nach Oberflächenwunsch und Trägermaterial mit FANTASTIC-CLEAR möglich: DG 434 / DG 4734, DG 417 / DG 4717-0005, DG 468-1 / DG 4768-0011 und DG 4750.

„Eine Risikobewertung hat gemäß Richtlinie 2014/90/EU, Anhang II, Abschnitt 3, stattgefunden. Von der ausgehärteten und getrockneten Beschichtung geht weder eine physikalische oder gesundheitliche Gefahr, noch eine Gefahr für die Umwelt aus.“

Unsere technischen Informationen werden laufend dem Stand der Technik und den gesetzlichen Vorgaben angepasst. Die angegebenen Werte stellen keine Spezifikation dar, sondern sind typische Produktdaten. Die jeweils aktuelle Version finden Sie im Internet unter www.hesse-lignal.de oder sprechen Sie den für Sie zuständigen Kundenbetreuer an. Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf dem besten Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere Geschäftsbedingungen. Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfügung gestellt.