

Hesse Rustikalbeize CL 5-(Farbton) zum Spritzen und Vertreiben

>Produktbeschreibung

CL Beizen sind lösemittelbasierende Beizen, mit denen man durch den Einsatz von feinteiligen Pigmenten und Farbstoffen elegante Beizbilder auf den verschiedensten Hölzern erreichen kann. Vorteil von lösemittelbasierenden Beizen ist die schnelle Verarbeitung sowie ein geringes Aufrauen des Holzes. Speziell eingestellt auf Eiche.

>Einsatzgebiete

In Industrie und Handwerk für Möbel, Treppen, Türen zum Beizen mit anschließender Überlackierung. Verarbeitung dieser Beize durch Spritzen und anschließendem Vertreiben.

>Untergrundvorbehandlung

Untergrundvorbehandlung	Das Holz muss trocken, staub- und fettfrei sein.
Untergrundschliff Körnung von-bis	120 - 240
Anmerkungen Schliff	Ein abgestufter Rohholzschliff wird empfohlen. Die Qualität des Schliffes ist maßgeblich für die Qualität des Endergebnisses.

>Endbehandlung

Endbehandlung	Überlackierbar mit geeigneten Hesse CN, PUR, RSE Lacken oder Proterra Produkten im Spritz-, Roll-, Streich- oder Gießverfahren nach mindestens 2 h Trocknung. Überlackierbar mit geeigneten 1K oder 2K HYDRO Lacken oder HYDRO-UV Lacken im Spritz- oder Gießverfahren nach 6 h Trocknung.
---------------	--

>Zeiten

Trocknung	1 h / 20 °C
-----------	-------------

>Applikation

Applikation	Düsengröße mm	Spritzdruck bar	Zerstäuberdruck bar
Spritzen - alle			
Airlessniederdruck			
Airmix	0,23 - 0,28 mm	10 - 60 bar	1,0 - 2,5 bar
Druckluftspritzen	1,0 - 2,0 mm	1,5 - 2,0 bar	
Vertreiben mit Lappen			

>Verarbeitungshinweise

Beize im Spritzverfahren oder mit einem Pinsel mit Überschuss auftragen. Den Überschuss erst quer, dann längs zur Faser gleichmäßig mit Gazeballen abnehmen. Beize vor und während der Verarbeitung gut aufrühren. Alle Beizen der gleichen Serie sind untereinander mischbar. Abtönbar mit Farbkonzentraten der Serie: CF 50xx, CP 76xx, CP 70xx . Bei Beizen, die gespritzt, aber nicht vertreiben werden, empfehlen wir kleine Düsengrößen. Beim Spritzen von Beizen, die anschließend vertreiben werden, empfehlen wir eher große Düsen..

>Technische Daten

Auslaufzeit (+/- 15 %)	60 s / DIN EN ISO 2431 - 3 mm
Aussehen	Lasierend
Lieferform	flüssig
VOC EU %	83 %
VOC FR	C
Lagertemperatur	5 - 30 °C
Lagerfähigkeit Wochen	52
Verarbeitungstemperatur	20 °C
Anzahl Schichten (max)	1
Menge pro Schicht (min)	50 g/m²
Menge pro Schicht (max)	80 g/m²
Gesamtauftragsmenge	80 g/m²

Hesse Rustikalbeize CL 5-(Farbton) zum Spritzen und Vertreiben

>Bestellhinweise

Bestellnummer	Farbton	Glanzgrad 60 ° (Gloss)	Gebindegröße
CL 5-2410	WEISS	-	1 l, 5 l, 25 l
CL 5-5001	HELL-BRÄUNLICH	-	1 l, 5 l, 25 l
CL 5-5003	P 43	-	1 l, 5 l, 25 l
CL 5-5005	P 45	-	1 l, 5 l, 25 l
CL 5-5011	E 70	-	1 l, 5 l, 25 l
CL 5-55337	GOLD	-	1 l, 5 l, 25 l
CL 5-55338	GRÄULICH	-	1 l, 5 l, 25 l
CL 5-55343	AUFGEHELLT	-	1 l, 5 l, 25 l
CL 5-55344	HELL	-	1 l, 5 l, 25 l
CL 5-55345	SCHWARZBRAUN	-	1 l, 5 l, 25 l
CL 5-55346	MITTELBRAUN	-	1 l, 5 l, 25 l
CL 5-55379	GRAU	-	1 l, 5 l, 25 l

>Verdüner

Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Gebindegröße
CV 326	Verdüner für Lösemittel Beize	5 l, 25 l

>Verzögerer

Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Gebindegröße
CV 555	Verdüner für Lösemittel Beize	1 l, 5 l, 25 l

>Gerätereiniger

Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Gebindegröße
RV 1	Reinigungsverdünner	5 l, 10 l, 25 l

>Besondere Hinweise

Aufhellung durch Zugabe von: CV 326. Abtönbar mit Farbkonzentraten der Serie: CF 50xx, CP 70xx, CP 76xx. Beizen der Beizkarte XBK 6 wurden für Eiche und Mahagoni eingestellt. Hesse Beizen sind im Farbton und Verarbeitung auf die jeweilige Holzart abgestimmt. Weitere Applikations- und Holzarten stehen zur Verfügung.

>Allgemeine Hinweise

Unsere technischen Informationen werden laufend dem Stand der Technik und den gesetzlichen Vorgaben angepasst. Die angegebenen Werte stellen keine Spezifikation dar, sondern sind typische Produktdaten. Die jeweils aktuelle Version finden Sie im Internet unter www.hesse-lignal.de oder sprechen Sie den für Sie zuständigen Kundenbetreuer an. Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf dem besten Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere Geschäftsbedingungen. Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfügung gestellt.