

Hydro-Farbstoffbeize, gebrauchsfertig, umweltbewußt
mit starkem positiven Beizeffekt,
für strukturgebürstetes, gesandeltes oder grob geschliffenes Nadelholz, z.B. Fichte und Tanne.



enthält keine gefährlichen
Stoffe gemäß Anhang § 1
der ChemVerbotsV

Einsatzgebiete

Für beanspruchte Wohnmöbel, Decken und
Wände im Weichholzstil.

Verarbeitungshinweise

Einmaliger Auftrag mit 60 - 80 g/m² ohne
Vertreiben ausschließlich auf Nadelholz.
Untergrundbehandlung: Abgestufter
Rohholzschliff Korn 100 - 120/ Entstaubung.
Strukturgebürstetes Holz unterstreicht den
Positiveffekt.

Trocknung

Bei guter Belüftung und max. Luftfeuchte von
60 %
nach 2 - 6 h 20°C
Forcierte Trocknung:
nicht möglich
, beeinträchtigt den Positiveffekt.
Überlackierbarkeit:
mit allen CN-und PUR-Lacken.
Überlackierung mit Hydro-Materialien: siehe
unter besondere Hinweise!
Auf hellen Beiztönen Hesse PUR
Naturholzeffekt empfohlen.

Verfahrensbeispiel

Gaststätteneinrichtung, Fichte/Tanne
honigfarben, matt

- Holzschliff Korn 100 - 120
- Beizen 1 x feucht auftragen 60 - 80 g/m²
Hesse Positivbeize BT 58-70113
- Zwischentrocknung mind. 3 h 20°C
- Beschichten 2 x 100 - 120 g/m²
Hesse PUR-Naturholzeffekt DA 400-1,
Mischung 10 : 1 PUR-Härter DR 470
- Zwischentrocknung mind. 2 h 20°C
- Zwischenschliff Korn 320 - 400
- verpackungsfähig nach Trocknung mind. 16 h
20°C

Technische Daten

Lieferform: flüssige Form
Farbton: in vielen Farbtönen
Dichte: 1,0 - 1,3 kg/l bei 20°C
Lagerstabilität: 3 Monate im
verschlossenen
Originalbehälter
Lagertemperatur: 5 - 30°C
Bitte neuestes Sicherheitsdatenblatt beachten!

Applikationsverfahren

Spritzverfahren:
Beize gut feucht aufspritzen. Eventuellen
Überschuss nicht vertreiben.

Druckluftspritzen (Becher)
Düsengröße: 1,5 - 1,7 mm
Spritzdruck: 1,5 - 2 bar

Handauftrag: Eingeschränkt möglich bei
schwach gefärbten Positivbeizen.
Beize gleichmäßig auftragen; Überschuss mit
einem Vertreiber in Strukturrichtung vertreiben
(egalisieren),

Besondere Hinweise

Alle Beizen der gleichen Serie sind
untereinander mischbar. Abtönungen möglich
mit Hesse Farbkonzentraten der Serie
BF 2010, BF 2080, BF 2090, BF 1880.
Aufhellung möglich mit:
BT 58-20060.
Harzhaltige Hölzer (z.B. Kiefer, Carolina-Pine)
vor dem Beizen mit Hesse Holzseife HBV 243
ausseifen.
Beizen und Konzentrate vor Gebrauch gut
aufrühren oder aufschütteln.
Überlackierung mit Hydrolacken nur möglich
unter Berücksichtigung des späteren
Verwendungszwecks und nur bei hellen
Farbtönen z.B. mit
HE 60.

Allgemeine Hinweise zur Verarbeitung

Von Beizen:
Bitte Probebeizung auf original geschliffenem
Holz mit Original-Lackierung unter
Praxisbedingungen durchführen.

Bestellhinweise

Bestell-Nr.:	BT 58-....
Gebindegrößen	1/5/10/25 l
Ergiebigkeit je Liter	bei Spritzauftrag 5 - 10 m²
Verdünner	BT 58-20060 farblos

Allgemeine Hinweise / Ausschluss

Unsere technischen Informationen werden laufend dem Stand der Technik und den gesetzlichen Vorgaben angepasst. Die jeweils aktuelle Version finden Sie im Internet unter www.hesse-lignal.de -> handel/handwerk -> sortiment oder sprechen Sie den für Sie zuständigen Kundenbetreuer an.

Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere Geschäftsbedingungen.

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfügung gestellt.