12/2020

Multi Green Plus 1.0 Super Light

Polyester-Multifunktionsspachtel grün

CHARAKTERISTIK

Multi Green Plus 1.0 Super Light ist ein super leichter Polyesterspachtel der neuesten Generation.

- Neuste Füllstofftechnologie
- Super leicht
- Thixotrop eingestellt
- Super leicht zum Aufziehen
- Porenfreie Spachtelmasse
- Ca. 20% schneller in der Trocknung
- Perfekte Schleifbarkeit bereits ab Korn P150
- Sehr oberflächentrocken
- Bis zu 30% höheres Abtragsvolumen gegenüber anderen Spachteln
- Haftung auf galvanisch verzinktem Stahlblech
- Haftung auf Aluminium- und Stahloberflächen
- Haftung auf Holz
- Haftung auf Polyesterlaminaten

EINSATZGEBIET

Zum Ausspachteln von Unebenheiten und Beulen an Kraftfahrzeugkarosserien im PKW-, LKW- und Schienenfahrzeugbereich. Einsetzbar als Füll- und Feinspachtel.

PRODUKTANGABEN

MATERIALDATEN:

- Lieferviskosität bei 20°C: pastös
- VOC - Gehalt: 2004/42/IIB (b) (250) < 220 g/l
- Farbton: grün

VOSSCHEMIE GMBH
Esinger Steinweg 50
D-25436 Uetersen

Telefon +49 (0) 4122/717 -0
Telefax +49 (0) 4122/717-158
E-Mail info@vosschemie.de

www.carsystem.org
www.vosschemie.de

12/2020

VERARBEITUNG

UNTERGRUND:
Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Eine gute Haftung wird auf allen grob angeschliffenen Untergründen erreicht.

DOSIERUNG:
Zugabe von 2-3 Gew % BPO Härterpaste 1.0.
Eine Überdosierung der Härterpaste ist zu vermeiden. Es kann hier zum Durchbluten und zu Farbtonveränderungen im Decklacksystem kommen.

TOPFZEIT:
Multi Green Plus 1.0 Super light: Bei +20°C Raumtemperatur, 3-4 Minuten

REAKTIONSTEMPERATUR:
Mindestens +5°C.

AUFTRAG:
Spachteln

TROCKENZEIT:
Lufttrocknung bei +20°C Raumtemperatur, 12 Min.

SCHLEIFBARKEIT:
Im Anschluss an die vorgegebene Trocknungszeit.

Als Füllspachtel
Vorschliff - Trocken mit P120 – P240
Nachschliff - Trocken mit P240 - P 320

VOSSCHEMIE GMBH
Esinger Steinweg 50
D-25436 Uetersen

Telefon +49 (0) 4122/717 -0
Telefax +49 (0) 4122/717-158
E-Mail info@vosschemie.de

www.carsystem.org
www.vosschemie.de

12/2020

Als Feinspachtel
Vorschliff - Trocken mit P150 - P240
Nachschliff - Trocken mit P240 – P320

ÜBERARBEITUNG:
Der Multi Green Plus 1.0 Super Light kann mit folgenden CS-Produkten überarbeitet werden:
- Elastic Green, Elastic Weiss, Elastic Beige, oder mit allen gängigen, sich im Markt befindlichen 2K – Acrylfüllern.

LAGERUNG:
Ca. 6 - 8 Monate bei 18 - 20° C im geschlossenen Originalgebinde

SICHERHEITSHINWEISE
Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert worden sollte.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Copyright VOSSCHEMIE GmbH

VOSSCHEMIE GMBH
Esinger Steinweg 50
D-25436 Uetersen

Telefon +49 (0) 4122/717 -0
Telefax +49 (0) 4122/717-158
E-Mail info@vosschemie.de

www.carsystem.org
www.vosschemie.de