



Marktbezeichnung	Sol-Silikat Konzentrat
Art des Werkstoffes	Wässrige Grundierung für stark saugende und mineralische Untergründe
Anwendungsbereich	Außen und innen auf allen mineralischen Untergründen
Farbton	Transparent
Glanzgrad	Matt
Bindemittelbasis	Kaliwasserglas und Kiesel-Sol
Eigenschaften	Verfestigend auf saugenden und mineralischen Untergründen. Ätzend - daher Fliesen, Glas und Keramik abdecken
Spez. Gewicht	1,0 +/- 0,1
Trockenzeit	2 - 3 Stunden, überstreichbar nach ca. 12 Stunden, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Verdünnung	Wasser
Verarbeitungsart	Streichen, spritzen
Verarbeitungstemperatur	Mind. + 8 °C für Luft und Untergrund
Materialverbrauch	Ca. 150 - 200 ml/m ² , je nach Untergrund. Bei größeren Objekten sollte der Verbrauch durch einen Probeaufstrich ermittelt werden
Lagerung	Kühl, jedoch frostfrei
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife
Verpackung	10 l
Systemaufbau	Besonders zu beachten: VOB, Teil C, DIN 18363
Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. Neuputz je nach Witterung 2 - 4 Wochen zwecks Abbindung stehen lassen
Anstrichaufbau	Schwach saugende Untergründe: Mit ZERO Sol-Silikatfarbe gemischt mit ca. 10 % ZERO Sol-Silikat Konzentrat vorstreichen. Zwischen- und Schlussanstrich mit ZERO Sol-Silikatfarbe unverdünnt. Stark saugende Untergründe: Mit ZERO Sol-Silikat Konzentrat 1:1 mit Wasser gemischt grundieren. Zwischen- und Schlussanstrich mit ZERO Sol-Silikatfarbe unverdünnt.
EU-Grenzwerte für den VOC Gehalt	Kategorie: hWb-30 g/l (2010), dieses Produkt enthält < 0,1 g/l VOC

Anmerkungen

In schwierigen Fällen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.