



<b>Marktbezeichnung</b>	<b>Deco Style Beton</b>
<b>Art des Werkstoffes</b>	Dekorativer Beschichtungsstoff für eine betontypische Optik
<b>Anwendungsbereich</b>	Innen. Zur dekorativen Gestaltung auf allen tragfähigen, geeigneten Untergründen
<b>Farbton</b>	In drei Standardbetonfarbtönen. Ca. C049, D051, C052 nach ZERO Fassaden-Collection
<b>Glanzgrad</b>	Matt bis seidenmatt
<b>Bindemittelbasis</b>	Kaliwasserglas mit organischen Zusätzen
<b>Spez. Gewicht</b>	1,8 ± 0,2 g/cm <sup>3</sup>
<b>Eigenschaften</b>	Geruchsarm, umweltfreundlich, wasserdampfdiffusionsfähig, authentischer Betonlook-Effekt. Für angenehmes Wohnraumklima
<b>Trockenzeit</b>	Staubtrocken nach 30 Minuten, je nach Saugfähigkeit und Schichtstärke des Untergrundes. Nach 4 – 6 Stunden griffest, bei ca. 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit
<b>Verdünnung</b>	Wasser
<b>Verarbeitungsart</b>	Mit Glättkelle „venezianische Form“ (abgerundete Ecken) und Flächenrakel
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Mind. + 8 °C für Luft und Untergrund
<b>Materialverbrauch</b>	Ca. 2,0 – 2,5 kg/m <sup>2</sup> . Genaue Ergebnisse sind am jeweiligen Objekt zu ermitteln
<b>Lagerung</b>	Kühl, jedoch frostfrei
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife
<b>Verpackung</b>	15 kg, 25 kg
<b>Systemaufbau</b>	Besonders zu beachten: VOB, Teil C, DIN 18363
<b>Untergrundvorbereitung</b>	Der Untergrund muss trocken, sauber und frei von trennenden Substanzen sein. Alte, blätternde Anstriche müssen restlos entfernt werden. Intakte Flächen sind nach Qualitätsstufe Q2 zu glätten. Untergründe mit ZERO Silikat Kontakt grundieren



## Deco Style Beton

### **Beschichtungsaufbau Betonoptik**

Vorhandene/grundierte Fläche 1 x komplett mit ZERO Deco Style Beton im gewünschten Farbton spachteln. Nach Trocknung die Fläche nochmals vollflächiges Auftragen von ZERO Deco Style Beton im gewünschten Farbton mit der Glättkelle, danach glätten mit dem Flächenraker. Durch Aufsetzen und Abziehen der Kelle werden Lunker und Ausbruchstellen imitiert. Diese mit leichtem Druck oberflächlich glätten. Lunker, Spannlöcher und Schalungsfugen können als Gestaltungselemente in die feuchte Masse frei eingekratzt werden. Danach wird die handtrockene Fläche mit ZERO Deco Style Fixativ leicht eingesprüht, ohne das Läufer entstehen. Mit der flach gehaltenen Kelle die Fläche leicht abziehen. Hierdurch werden sehr glatte Teilbereiche geschaffen. Nach der Trocknung entsteht eine hell- oder dunkel wirkende Betonoptik

### **Schalbetonoptik**

Vorbehandelte/grundierte Fläche 1 x komplett mit ZERO Deco Style Beton im gewünschten Farbton spachteln. Nach Trocknung Fläche nochmals mit gleichem Material spachteln. Anschließend sind in die noch frische Masse schalbetontypische Holzmaserungen mit dem Maserboy nebeneinander im Hoch- oder Querformat einzuarbeiten. Die gesamte Fläche kann anschließend mit ZERO Deco Style Fixativ besprüht werden, ohne das Läufer entstehen. Nach Trocknung entsteht eine hell- oder dunkel wirkende schalbetonähnliche Optik

### **EU-Grenzwerte für den VOC-Gehalt**

Kategorie: LWb-200 g/l (2010), dieses Produkt enthält  $\leq 200$  g/l VOC

### **Anmerkungen**

In schwierigen Fällen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!