Technisches Merkblatt

Deco-in Lasur

Farben für Profis

Stand: 20.07.2017

Marktbezeichnung	**Deco-in Lasur**
Art des Werkstoffes	Dispersionslasur für innen
Anwendungsbereich	Auf allen tragfähigen Untergründen. Für hochwertige, kreative, lasierende Maltechnik, wie z.B. Wisch-, Tupf- und Wickeltechnik
Farbton	20 Standardfarbtöne
Bindemittelbasis	Kunstharz-Dispersion
Spez. Gewcht	1,13 +/- 0,05
Eigenschaften	Lasierend. Farbintensität, je nach Auftragsmenge. Offenzeit ca. 30 Minuten. Für Innenanstriche auf Dispersionsbasis
Kenndaten nach DIN EN 13 300	Verbrauch: ca. 100 – 160 ml/m², je nach Technik; Glanzgrad: stumpfmatt; maximale Korngröße: fein (< 100 µm)
Geeignete Abtönpaste	Standardfarbtöne, tönbar über ZERO MiX und untereinander mischbar
Trockenzeit	Trocken nach ca. 1 Stunde
Verdünnung	ZERO Deco-in Verdünner zum Einstellen der Lasur für die verschiedenen Techniken
Verarbeitungsart	Wischen, stupfen, rollen – je nach Technik
Verarbeitungstemperatur	Mind. + 5°C für Luft und Untergrund
Lagerung	Kühl, jedoch frostfrei
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife
Verpackung	2,5 l im 5l Kunststoffrundeimer
Systemaufbau	Besonders zu beachten: VOB, Teil C, DIN 18363
Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muss trocken, sauber und traghähig sein. Nicht tragfähige Untergründe entsprechend der Maltechnik vorbereiten und mit ZERO Seidenglanz 480 SLF gleichmäßig vorstreichen. Saugende Untergründe mit ZERO Konzentrat F 1:4 – 1:6 grundieren. Nach Maltechnik die Lasur einstellen und mit dem Werkzeug auftragen. Je nach Farbintensität sind mehrere Arbeitsgänge nötig
EU-Grenzwerte für den VOC-Gehalt	Kategorie: lWb-200 g/l, dieses Produkt enthält ≤ 200 g/l VOC

Anmerkungen

In schwierigen Fällen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ZERO-LACK GmbH & Co. KG ● Bleichstraße 57-58 ● 32545 Bad Oeynhausen
Tel. 0 57 31 / 98 87-0 ● Fax 0 57 31 / 98 87-671 ● info@zero-lack.de ● www.zero-lack.de