

## MagicTouch

<b>Marktbezeichnung</b>	<b>MagicTouch / MagicTouch Pearl / MagicTouch Gold</b>
<b>Art des Werkstoffes</b>	Dekorative Spachtelmasse mit samtig-metallischem Effekt
<b>Anwendungsbereich</b>	Außen und innen. Zur dekorativen Wandgestaltung, auf allen für Dispersionsanstrichen geeigneten Untergründen. Zulassung gemäß Schiffsausrüstungsrichtlinie 2014/90/EU.
<b>Konformität / Überwachung</b>	
<b>Farbton</b>	Tönbar über ZERO MiX. 70 Standard-Metallicfarbtöne in Anlehnung an den ZERO Lackfächer Metallic-Farbtöne. MagicTouch Pearl ist tönbar über ZERO MiX, in 180 Farbtönen aus dem ZERO Color System-Fächer 720-D, Stufe F bis H. MagicTouch Gold als Standardfarbton
<b>Glanzgrad</b>	Matt bis seidenmatt
<b>Bindemittelbasis</b>	100 % Reinacrylat mit speziellen Zusätzen
<b>Spez. Gewicht</b>	Ca. 1,8 ± 0,2 g/cm <sup>3</sup>
<b>Eigenschaften</b>	Geruchsarm, umweltfreundlich, wasserdampfdiffusionsfähig, hoch abriebfest, weichmacherfrei, leicht füllend (max. 2 mm).
<b>Trockenzeit</b>	Staubtrocken nach 30 Minuten, je nach Saugfähigkeit und Schichtstärke des Untergrundes. Nach 4 - 6 Stunden griffest, bei ca. + 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit.
<b>Verdünnung</b>	Wasser
<b>Verarbeitungsart</b>	Fleckspachtelung mit Glättkelle „venezianische Form“ (abgerundete Ecken)
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Mind. + 8 °C für Luft und Untergrund
<b>Materialverbrauch</b>	Ca. 300 - 360 g/m <sup>2</sup> . Genaue Ergebnisse sind am jeweiligen Objekt zu ermitteln. Ca. 500 g/m <sup>2</sup> bei den Techniken Schiefer-, Edlerost- und Kupfer-Patina-Optik.
<b>Lagerung</b>	Kühl, jedoch frostfrei
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife
<b>Verpackung</b>	1,5 kg, 4 kg, 8 kg
<b>Systemaufbau</b>	Besonders zu beachten: VOB, Teil C, DIN 18363



## MagicTouch

Stand: 24.08.2020

**Untergrundvorbereitung** Der Untergrund muss trocken, sauber und frei von trennenden Substanzen sein. Alte, blätternde Anstriche müssen restlos entfernt werden. Kontrastreiche Untergründe sind für die Überarbeitung mit ZERO MagicTouch Pearl mit ZERO Wandmatt ES SLF weiß oder im Farbton der ZERO MagicTouch Pearl Beschichtung deckend vorzustreichen. Bei intakten Altanstrichen ist eine vollflächige Spachtelung mit ZERO MagicTouch / MagicTouch Pearl / MagicTouch Gold durchzuführen. Gegebenenfalls ist das ZERO Toptex Maler-Glasvlies ZP07 im Innenbereich als Egalisierung des Untergrundes zu verarbeiten. Untergrundqualität mindestens Q3.

**Beschichtungsaufbau  
Fleckspachtelung** Bei vollflächiger Egalisierungsspachtelung mit ZERO MagicTouch nach 24 Stunden überarbeitbar. Auf vorbereiteten Untergründen ist ZERO MagicTouch in Fleckspachtelung aufzutragen. Je nach Farbton ist die Fleckspachtelung mehrere Male zu wiederholen, bis der gewünschte Effekt erreicht ist.

**EU-Grenzwerte für den  
VOC-Gehalt** Kategorie: IWb-200 g/l (2010), dieses Produkt enthält ≤ 200 g/l VOC

**Kenndaten nach DIN 68861**

- Teil 1 Verhalten bei chemischer Beanspruchung: 1C
- Teil 2 Verhalten bei Abriebbeanspruchung: 2E
- Teil 4 Verhalten bei Kratzbeanspruchung: 4E

Nur in Verbindung mit einem einmaligen Überzug mit ZERO ArtDesign Finish werden die Kenndaten nach DIN 68861 erreicht.

### Anmerkungen

In schwierigen Fällen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!



EG-Baumusterprüfbescheinigung (Modul B) und Konformitätserklärung (DoC) sowie ggf. U.S. Coastguard-Nr. beachten.