

900 TPC-ACR

2K Acryl Decklack, VOC

Rohstoff: 2-Komponenten-Acryl-Harz

Technische Information 5.5.20

Benötigte Produkte:	<table><tr><td>Pasten</td><td>GJ50-</td><td></td></tr><tr><td>Konverter</td><td>GK46-2100</td><td>/ GK46-2101 F.W.</td></tr><tr><td>Konverter/Pasten</td><td>65 : 35</td><td>/ 98 : 2</td></tr><tr><td>Härter</td><td>SC29-0331</td><td></td></tr><tr><td>Einstellzusatz</td><td>SV13-0732 Kurz</td><td></td></tr><tr><td></td><td>SV13-0701 Normal</td><td></td></tr><tr><td></td><td>SV15-0339 Lang</td><td></td></tr></table>	Pasten	GJ50-		Konverter	GK46-2100	/ GK46-2101 F.W.	Konverter/Pasten	65 : 35	/ 98 : 2	Härter	SC29-0331		Einstellzusatz	SV13-0732 Kurz			SV13-0701 Normal			SV15-0339 Lang	
Pasten	GJ50-																					
Konverter	GK46-2100	/ GK46-2101 F.W.																				
Konverter/Pasten	65 : 35	/ 98 : 2																				
Härter	SC29-0331																					
Einstellzusatz	SV13-0732 Kurz																					
	SV13-0701 Normal																					
	SV15-0339 Lang																					
Anwendung und Eigenschaften:	2K Acryl Decklack, VOC • Hervorragende Wetterbeständigkeit, Vergilbungsfestigkeit und Härte • Sehr gute Fülle und Verlauf • Guter Decklackstand • Hohe Wirtschaftlichkeit • VOC-Konform																					
Untergrund/Vorbehandlung: Ausgehärtete Altlackierung Grundmaterialien	<table><tr><td>Reinigung</td><td>Schleifen</td><td>Nachreinigung</td></tr><tr><td>SV20-0505</td><td>P240-360</td><td>SV20-0505</td></tr></table> 900 TPC-ACR ist auf allen Salcomix Grundmaterialien einsetzbar. * Andere Substrate könnten möglich sein. Bitte beachten Sie Matrix 3.9	Reinigung	Schleifen	Nachreinigung	SV20-0505	P240-360	SV20-0505															
Reinigung	Schleifen	Nachreinigung																				
SV20-0505	P240-360	SV20-0505																				
Produktinformationen:	900 VOC ist ein hochglänzender VOC konformer Decklack, der sich zeit- und materialsparend verarbeiten lässt, geeignet für z. B. Kleinteile in der Serien- oder Bandlackierung, Beschichtung von großen Flächen, landwirtschaftliche Maschinen und Zubehör, industrielle Nutzfahrzeuge und Industriegüter und erfüllt höchste Ansprüche an das zu lackierende Objekt bezüglich Glanz, Verlauf, Fülle, Härte.																					
Besondere Hinweise:	2004/42/IIB(d)(420)419 Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: d) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 420 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 419 g/l. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können. Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.																					

900 TPC-ACR

2K Acryl Decklack, VOC

Rohstoff: 2-Komponenten-Acryl-Harz

Technische Information 5.5.20

Anwendung: 2K Uni Decklack, glänzend

Anmerkungen: Werte bezüglich VOC, Ergiebigkeit, Festkörper und Viskosität basieren auf Einstellung nach Vol. mit SC29-0331. Einstellzusätze sind nach Temperatur und Objektgröße einzusetzen.

	Lackaufbau	900 TPC-ACR 2K Decklack			
	VOC	Theor. Ergiebigkeit 1 µm (RAL3000/9010)		Festkörper	
	<420 g/l	504/434 m²/kg		546/470 m²/L	61-71 % Gew.
	Farbton überprüfen	Einwaage gemäß Mischformel (Farbton):			
	Mischungsverhältnis	900 TPC-ACR	Neutral 100 Gew. %	Full White 100 Gew. %	3 Vol.
	Härter	SC29-0331	35 Gew. %	25 Gew. %	1 Vol.
	Verdünnung	SV13-0732 SV13-0701 SV15-0339	20 Gew. %	15 Gew. %	25 %
	Viskosität bei 23°C DIN 4	Schichtdicke (trocken)		Topfzeit 20°C	Glanz (60°C)
	3:1+20% Vol. 24-28 Sek.	50-60 µm (½ Spritzgang vorlegen, 1 Spritzgang geschlossen)		2 Std.	> 90
	Verarbeitung	Viskosität (sec)	Mischungsverhältnis	Spritzdruck (bar)	Düse (mm)
	Compliant Fließbecher	24-28	3:1+20%	< 2.5	1.3-1.4
	HVLP Fließbecher	24-28	3:1+20%	~ 2	1.3-1.5
	Saugbecher	24-28	3:1+20%	2-3	1.3-1.7
	Airless / Airmix	-	-	-	-
	Doppel-Membranpumpe Druckgefäß	24-28	3:1+20%	< 4	1.0-1.1
	Streichen und Rollen	mit weniger Verdünnung; nur Pinselverarbeitung möglich			
	Trocknung bei Objekt-Temp.	Staubtrocken	Griffest	Montagefest	Durchgetrocknet
	20°C	2 Std.	5 Std.	12 Std.	7-10 Tage
	60°C	-	30 Min.	45 Min.	-