

901 TPC-ACR

2K Acryl Decklack, VOC seidenglänzend

Rohstoff: 2-Komponenten-Acryl-Harz

Technische Information 5.5.21

Benötigte Produkte:	<table><tr><td>Pasten</td><td>GJ50-</td><td></td></tr><tr><td>Konverter</td><td>GK46-2400</td><td>/ GK46-2401 F.W.</td></tr><tr><td>Konverter/Pasten</td><td>65 : 35</td><td>/ 98 : 2</td></tr><tr><td>Härter</td><td>SC29-0331</td><td></td></tr><tr><td>Einstellzusatz</td><td>SV13-0732 Kurz</td><td></td></tr><tr><td></td><td>SV13-0701 Normal</td><td></td></tr><tr><td></td><td>SV15-0339 Lang</td><td></td></tr></table>	Pasten	GJ50-		Konverter	GK46-2400	/ GK46-2401 F.W.	Konverter/Pasten	65 : 35	/ 98 : 2	Härter	SC29-0331		Einstellzusatz	SV13-0732 Kurz			SV13-0701 Normal			SV15-0339 Lang	
Pasten	GJ50-																					
Konverter	GK46-2400	/ GK46-2401 F.W.																				
Konverter/Pasten	65 : 35	/ 98 : 2																				
Härter	SC29-0331																					
Einstellzusatz	SV13-0732 Kurz																					
	SV13-0701 Normal																					
	SV15-0339 Lang																					
Anwendung und Eigenschaften:	2K Acryl Decklack, VOC seidenglänzend • Hervorragende Wetterbeständigkeit, Vergilbungsfestigkeit und Härte • Sehr gute Fülle und Verlauf • Guter Decklackstand • Hohe Wirtschaftlichkeit • VOC-Konform																					
Untergrund/Vorbehandlung: Ausgehärtete Altlackierung Grundmaterialien	<table><tr><td>Reinigung</td><td>Schleifen</td><td>Nachreinigung</td></tr><tr><td>SV20-0505</td><td>P240-360</td><td>SV20-0505</td></tr></table> 901 TPC-ACR ist auf allen Salcomix Grundmaterialien einsetzbar. * Andere Substrate könnten möglich sein. Bitte beachten Sie Matrix 3.9	Reinigung	Schleifen	Nachreinigung	SV20-0505	P240-360	SV20-0505															
Reinigung	Schleifen	Nachreinigung																				
SV20-0505	P240-360	SV20-0505																				
Produktinformationen:	901 VOC lässt sich zeit- und materialsparend verarbeiten. Je nach Einstellung und Lackiergerät sind glatte oder strukturierte Oberflächen möglich. Einsetzbar für die Beschichtung von großen Flächen, landwirtschaftliche Maschinen und Zubehör, industrielle Nutzfahrzeuge, Baumaschinen und Industriegüter.																					
Besondere Hinweise:	2004/42/IIIB(e)(840)478 Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: e) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 840 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 478 g/l. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können. Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.																					

901 TPC-ACR

2K Acryl Decklack, VOC seidenglänzend

Rohstoff: 2-Komponenten-Acryl-Harz

Technische Information 5.5.21

Anwendung: 2K Uni Decklack, seidenglänzend

Anmerkungen: Werte bezüglich VOC, Ergiebigkeit, Festkörper und Viskosität basieren auf Einstellung nach Vol. mit SC29-0331. Einstellzusätze sind nach Temperatur und Objektgröße einzusetzen.

	Lackaufbau	901 TPC-ACR 2K Decklack				
	VOC	Theor. Ergiebigkeit 1 µm (RAL3000/9010)			Festkörper	
	426-478 g/l	440/389 m²/kg		525/462 m²/L	59-69 % Gew.	
	Farbton überprüfen		Einwaage gemäß Mischformel (Farbton):			
	Mischungsverhältnis	901 TPC-ACR	100 Gew. %		6 Vol.	
	Härter	SC29-0331	15 Gew. %		1 Vol.	
	Verdünnung	SV13-0732 SV13-0701 SV15-0339	15 Gew. %		25 %	
	Viskosität bei 23°C DIN 4		Schichtdicke (trocken)		Topfzeit 20°C	Glanz (60°C)
	6:1+25% Vol. 20-22 Sek. 6:1+20% Vol. ~25 Sek. 6:1+10% Vol. 40-50 Sek.		50-60 µm (½ Spritzgang vorlegen, 1 Spritzgang geschlossen)		~2 Std.	~ 50 ± 10
	Verarbeitung		Viskosität (sec)	Mischungsverhältnis	Spritzdruck (bar)	Düse (mm)
	Compliant Fließbecher		20-22	6:1+25%	< 2.5	1.3-1.4
	HVLP Fließbecher		20-22	6:1+25%	~ 2	1.3-1.5
	Saugbecher		20-22	6:1+25%	2-3	1.3-1.7
	Airless / Airmix		-	-	-	-
	Doppel-Membranpumpe Druckgefäß		20-22	6:1+25%	< 4	1.0-1.1
	Streichen und Rollen		mit weniger Verdünnung; nur Pinselverarbeitung möglich			
	Trocknung bei Objekt-Temp.	Staubtrocken	Griffest	Montagefest	Durchgetrocknet	Überlackierbar
20°C (-0863)		1 Std.	3 Std.	12 Std.	7-10 Tage	< 5 Tage
60°C (-0863)		-	30 Min.	45 Min.	-	-

901 TPC-ACR

2K Acryl Decklack, VOC seidenglänzend

Rohstoff: 2-Komponenten-Acryl-Harz

Technische Information 5.5.21

Anwendung: 2K Uni Decklack, seidenglänzend

Anmerkungen: Werte bezüglich VOC, Ergiebigkeit, Festkörper und Viskosität basieren auf Einstellung nach Vol. mit SC29-0331. Einstellzusätze sind nach Temperatur und Objektgröße einzusetzen.

	Lackaufbau	901 TPC-ACR 2K Decklack				
	VOC	Theor. Ergiebigkeit 1 µm (RAL3000/9010)		Festkörper		
	325-390 g/l	506/441 m²/kg	637/555 m²/L	68-78 % Gew.		
	Farbton überprüfen		Einwaage gemäß Mischformel (Farbton):			
	Mischungsverhältnis	901 TPC-ACR	100 Gew. %	6 Vol.		
	Härter	SC29-0331	15 Gew. %	1 Vol.		
	Verdünnung					
	Viskosität bei 23°C DIN 4		Schichtdicke (trocken)		Topfzeit 20°C	Glanz (60°C)
	hochviskos		strukturabhängig (siehe 2.4 bzw. Struckturfächer)		~1,5 Std.	~ 50 ± 10
	Verarbeitung		Viskosität (sec)	Mischungsverhältnis	Spritzdruck (bar)	Düse (mm)
	Compliant Fließbecher		>120	6:1	0,7-0,9	>2mm
	HVLP Fließbecher		>120	6:1	0,7-0,9	>2mm
	Saugbecher		-	-	-	-
	Airless / Airmix		-	-	-	-
	Doppel-Membranpumpe Druckgefäß		>120	6:1	0,7-1	1.5-2.0
	Streichen und Rollen		-			
	Trocknung bei Objekt-Temp.	Staubtrocken	Griffest	Montagefest	Durchgetrocknet	Überlackierbar
	20°C (-0863)			24 Std.		
	60°C (-0863)			45 Min.		