

Aktivator Plus

Technische Information 5.7.5

Anwendung:	GK69-2911-0111, verdünnter Aktivator, Topfzeitverkürzung, geeignet für alle ACR- und PUR Decklacke, 2K-PUR-Füller und Ergoclear.
Eigenschaft:	Verbesserung der Spritzsicherheit sowie An- und Durchtrocknung (besonders bei Temperaturen < 10°C, Abklebefestigkeit, Einsatz bei Teillackierungen)
Anmerkungen:	Bei zu hohen Dosierungen kann es zu Vermattungen im Decklack / Klarlack kommen.
Besondere Hinweise:	Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel <0,1 µm enthalten sein können. Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

	Lackaufbau	GK69-2911-0111 Aktivator				
			Salcomix 2K ACR-, PUR-Decklack, 2K Klarlacke			
	Mischungs- verhältnis	Mischung 1	100 Gew.%	TPC-ACR / -PUR Decklack-Grundierung bzw. Klarlack		
			2,5-5 Gew.%	Aktivator GK69-2911-0111		
	Härter		siehe TI des jeweiligen Produktes			
	Verdünnung		siehe TI des jeweiligen Produktes Anteil an Verdünnung entsprechend der Menge GK69-2911-0111 verringern			
	Viskosität bei 23°C DIN 4		Schichtdicke (trocken)		Topfzeit 20°C	Glanz (60°C)
	Trocknung bei Objekt-Temp.		Staubtrocken	Griffest	Montagefest	Überlackierbar
	20°C		-	-	-	-
	60°C		-	-	-	-