

860 CC-ACR

2K Acryl Klarlack Ergomatt

Rohstoff: 2-Komponenten-Acryl-Harz

Technische Information 5.6.2

Benötigte Produkte:	Konverter GK56-2303 Härter SC26-0200 Normal Einstellzusatz SV13-0732 Kurz SV13-0701 Normal SV15-0339 Lang
Anwendung und Eigenschaften:	2K Acryl Klarlack Ergomatt • Sehr gute Verarbeitungssicherheit • Schnell trocknend • Gute Wetterbeständigkeit, Vergilbungsfestigkeit und Härte • Gute Fülle und Verlauf • Guter Decklackstand
Untergrund:	850 BCT-MPS 1K Basislack
Produktinformationen:	Ergomatt Klarlack für die Reihe 850, lässt sich leicht und sicher in 2 Spritzgängen auftragen, z. B. für Fahrräder, Helme, (Metall)-Möbel, Sportgeräte, motorisierte Zweiräder, industrielle Nutzfahrzeuge, Gehäuse aus der Elektro- / Unterhaltungsindustrie, Fahrgeschäfte, etc. Die Serie 850 mit Ergomatt erfüllt höchste Ansprüche an das zu lackierende Objekt bezüglich matter Glanz, Fülle, Härte, Wetterbeständigkeit und Verlauf.
Besondere Hinweise:	Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können. Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

860 CC-ACR

2K Acryl Klarlack Ergomatt

Rohstoff: 2-Komponenten-Acryl-Harz

Technische Information 5.6.2

Anwendung: 2K Klarlack

	Lackaufbau	860 CC-ACR 2K Acryl Klarlack, matt				
	VOC	Theor. Ergiebigkeit 1 µm			Festkörper	
	~610 g/l	282 m²/kg		281 m²/L	~36 % Gew.	
	Mischungsverhältnis	860 CC-ACR	100 Gew. %		2 Vol.	
	Härter	SC26-0200	50 Gew. %		1 Vol.	
	Verdünnung	SV13-0732 SV13-0701 SV15-0339	40-50 Gew. %		40-50 %	
	Viskosität bei 23°C DIN 4		Schichtdicke (trocken)		Topfzeit 20°C	Glanz (60°C)
	2:1+45% Vol. 16-18 Sek.		50-60 µm (2 Spritzgänge) 5-10 Min. Abluftzeit dazwischen		3 Std.	~ 10
	Verarbeitung		Viskosität (sec)	Mischungsverhältnis	Spritzdruck (bar)	Düse (mm)
	Compliant Fließbecher		16-18	2:1+45%	< 2.5	1.3-1.4
	HVLP Fließbecher		16-18	2:1+45%	~ 2	1.3-1.5
	Saugbecher		16-18	2:1+45%	2-3	1.4-1.5
	Airless / Airmix		-	-	-	-
	Doppel-Membranpumpe Druckgefäß		-	-	-	-
	Streichen und Rollen		-			
	Trocknung bei Objekt-Temp.	Staubtrocken	Griffest	Montagefest	Durchgetrocknet	Überlackierbar
	20°C	3 Std.	4 Std.	>12 Std.	7-10 Tage	-
	60°C	-	30 Min.	45 Min.	-	-