

Mattpaste Salcomat 2

Technische Information 5.7.3

Anwendung: GJ50-0004, Mattpaste für alle Decklacke und für Ergoclear

Anmerkungen: Nur Material für einen Tagesbedarf ansetzen, da sich nach Lagerung der Glanzgrad ändern kann! Nach Zugabe der Mattpaste gut umrühren!

Besondere Hinweise: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel <0,1 µm enthalten sein können.
Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

	Lackaufbau	Salcomat 2 Mattpaste			
		Salcomix Decklacke		Salcomix Ergoclear 2K-Klarlack	
	1. Schritt Mischungsverhältnis	<u>halbglänzend</u> 100 Gew.% Decklack 25 Gew.% GJ50-0004		<u>halbglänzend</u> 100 Gew.% Ergoclear 25 Gew.% GJ50-0004	
		<u>seidenglänzend</u> 100 Gew.% Decklack 35 Gew.% GJ50-0004		<u>seidenglänzend</u> 100 Gew.% Ergoclear 50 Gew.% GJ50-0004	
		<u>seidenmatt</u> 100 Gew.% Decklack 45 Gew.% GJ50-0004		<u>seidenmatt</u> 100 Gew.% Ergoclear 70 Gew.% GJ50-0004	
	Härter	siehe jeweilige TI Decklack		2:1 Vol. SC26-0200	
	Verdünnung	Siehe jeweilige TI Decklack		-	
	Viskosität bei 23°C DIN 4	Schichtdicke (trocken)		Topfzeit 20°C	Glanz (60°C)
	Trocknung bei Objekt-Temp.	Staubtrocken	Griffest	Montagefest	Überlackierbar
	20°C	-	-	-	-
	60°C	-	-	-	-