

861 CC-ACR

2K Acryl Klarlack Ergoclear Plus

Rohstoff: 2-Komponenten-Acryl-Harz

Technische Information 5.6.2

Benötigte Produkte:	<table> <tr> <td>Konverter</td><td>GK56-2105</td></tr> <tr> <td>Härter</td><td>SC26-0200 Kurz SC29-0863 Normal SC29-0885 Lang</td></tr> <tr> <td>Einstellzusatz</td><td>SV13-0732 Kurz SV13-0701 Normal SV15-0339 Lang</td></tr> </table>	Konverter	GK56-2105	Härter	SC26-0200 Kurz SC29-0863 Normal SC29-0885 Lang	Einstellzusatz	SV13-0732 Kurz SV13-0701 Normal SV15-0339 Lang
Konverter	GK56-2105						
Härter	SC26-0200 Kurz SC29-0863 Normal SC29-0885 Lang						
Einstellzusatz	SV13-0732 Kurz SV13-0701 Normal SV15-0339 Lang						
Anwendung und Eigenschaften:	2K Acryl Klarlack Ergoclear Plus • Sehr gute Verarbeitungssicherheit • Schnell trocknend • Gute Wetterbeständigkeit, Vergilbungsfestigkeit und Härte • Guter Decklackstand • Gute Polierbarkeit und Abklebebeständigkeit • Hohe UV-Stabilität • "Sag Control Agents (SCA)" innerhalb des Klarlackes bringen hervorragende Applikationseigenschaften. Dadurch sieht der Klarlack in der Dose milchig/gelblich aus • Der getrocknete Film zeigt jedoch eine absolut transparente und brillante Oberfläche ohne einen Einfluss auf den Farbton zu haben						
Untergrund:	850 BCT-MPS 1K Basislack * Andere Substrate könnten möglich sein. Bitte beachten Sie Matrix 3.9						
Produktinformationen:	861 CC-ACR 2K Klarlack Ergoclear für den Basislack 850 BCT-MPS, lässt sich leicht und sicher in 2 Spritzgängen auftragen, z.B. für Fahrräder, Helme, (Metall)-Möbel, Sportgeräte, motorisierte Zweiräder, industrielle Nutzfahrzeuge, Gehäuse aus der Elektro- / Unterhaltungsindustrie, Fahrgeschäfte, etc. Die Kombination aus 850 BCT-MPS und 861 CC-ACR erfüllt höchste Ansprüche an das zu lackierende Objekt bezüglich Glanz, Fülle, Härte, Wetterbeständigkeit und Verlauf.						
Besondere Hinweise:	Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können. Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.						

861 CC-ACR

2K Acryl Klarlack Ergoclear Plus

Rohstoff: 2-Komponenten-Acryl-Harz

Technische Information 5.6.2

Anwendung: 2K Klarlack

Anmerkungen: Werte bezüglich VOC, Ergiebigkeit, Festkörper und Viskosität basieren auf Einstellung nach Vol. mit SC26-0200. Einstellzusätze sind nach Temperatur und Objektgröße einzusetzen.

	Lackaufbau	861 CC-ACR 2K Acryl Klarlack Ergoclear Plus				
	VOC	Theor. Ergiebigkeit 1 µm			Festkörper	
	543 g/l	405 m²/kg			397 m²/L	
					44,5 % Gew.	
	Mischungs-verhältnis	861 CC-ACR	100 Gew. %		2 Vol.	3 Vol.
	Härter	SC29-0863 SC29-0885	50 Gew. %	-	1 Vol.	-
		SC26-0200	-	65 Gew. %	-	2 Vol.
	Verdünnung	SV13-0732 SV13-0701 SV15-0339	15 Gew. %	10 Gew. %	15 %	10 %
	Viskosität bei 23°C DIN 4	Schichtdicke (trocken)		Topfzeit 20°C	Glanz (60°C)	
	3:2+10% Vol. 15-18 Sek.	50-60 µm (2 Spritzgänge) 5-10 Min. Abluftzeit dazwischen		3 Std.	> 90	
	Verarbeitung		Viskosität (sec)	Mischungs-verhältnis	Spritzdruck (bar)	Düse (mm)
	Compliant Fließbecher		15-18	3:2+10%	< 2.5	1.3-1.4
	HVLP Fließbecher		15-18	3:2+10%	~ 2	1.3-1.5
	Saugbecher		15-18	3:2+10%	2-3	1.4-1.5
	Airless / Airmix		-	-	-	-
	Doppel-Membranpumpe Druckgefäß		-	-	-	-
	Streichen und Rollen	-				
	Trocknung bei Objekt-Temp.	Staubtrocken	Griffest	Montagefest	Durchgetrocknet	Überlackierbar
	20°C	3 Std.	4 Std.	>12 Std.	7-10 Tage	-
	60°C	-	30 Min.	45 Min.	-	-