

Besondere Hinweise - Tabellen

Mattierung von Decklacken

Technische Information 2.3

860 CC-ACR Ergomatt / 861 CC-ACR Ergoclear Plus 2K Klarlack * Mattierungsabstufungen					
	A	B	C	D	E
Ergomatt Glanz (60°): 10-14E	100	90	80	65	-
Ergoclear PLUS Glanz (60°): >90E	-	10	20	35	100
Härter SC26-0200	50	50	50	50	65
Verdünner SV13-0701	45	35	25	15	10
Glanz bei 60° Weißer Untergrund	12	25	50	66	94
Glanz bei 60° Schwarzer Untergrund	12	28	55	70	92
Glanz bei 60° Silberner Untergrund	15	29	55	71	101

* Die Glanzgrade sind von verschiedenen Faktoren abhängig – sei es der Farbton, die Abluftzeit zwischen den Spritzgängen bzw. vor der Ofentrocknung, Trocknung bei Raumtemperatur, Härter, Verdünnung, etc. Daher geben diese Tabellen lediglich unverbindliche Werte vor!