

ADLER Floor-Classic

42120 ff

Wasserbasierter **Versiegelungslack** für Parkett- und Holzböden **DIY und Gewerbe**.

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Allgemeines

Nicht vergilbender, 1-komponentiger Parkett-Versiegelungslack auf Polyurethan-Acrylat-Copolymer-Dispersions-Basis. Das Produkt zeichnet sich durch sehr gute Abriebfestigkeit, sehr gute Kratzfestigkeit; sehr gute Füllkraft und ausgezeichnete Oberflächenbeständigkeit gegen chemische Einwirkungen aus.

Besondere Eigenschaften Prüfnormen

- **ÖNORM A 1605-12** (Möbeloberflächen):
Beständigkeit gegen chemische Einwirkungen: 1-B
Verhalten bei Kratzbeanspruchung: 4-E ($\geq 0,5$ N)
Widerstandsfähigkeit gegen Beflammung:
5-B (schwerentzündbare Möbeloberfläche)
- **ÖNORM A 3800-1** (Brandverhalten) in Verbindung mit einem schwerbrennbaren Untergrund:
schwerbrennbar (früher B 1 nach B 3800-1), Q1, Tr 1
- **ÖNORM C 2354**
Beanspruchungsklassen für Holzböden (Mindestanforderungen):
Klasse A und B
- **Französische Verordnung DEVL1104875A** über die Kennzeichnung von Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von flüchtigen Schadstoffen: A+



Anwendungsgebiete



Für mäßig bis stark beanspruchte Holzböden und Parkett, vor allem im privaten Wohnbereich. Erfüllt die Beanspruchungsklassen A (mäßige Beanspruchung) und B (starke Beanspruchung) gemäß ÖNORM C 2354.

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufrühren.
- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens $+10$ °C ist erforderlich.
- Die optimalen Verarbeitungsbedingungen liegen zwischen $15 - 25$ °C bei einer rel. Luftfeuchtigkeit von $40 - 80$ %.
- Auf eine gleichmäßige Verteilung des Lackes ist zu achten.

Auftragstechnik

Auftragsverfahren	Rollen (Kurzhaarroller)	Streichen (weicher Acrylpinsel)
Ergiebigkeit pro Auftrag (m ² /l)	8 - 10	

Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Die Form, die Beschaffenheit und die Feuchtigkeit des Untergrundes beeinflussen den Verbrauch/die Ergiebigkeit. Exakte Verbrauchswerte sind nur durch eine vorherige Probebeschichtung zu ermitteln.

Trockenzeiten

(bei 23 °C und 50 % r.F.)



Überlackierbar	nach ca. 4 h
Schleifbar	nach ca. 4 h
Begehbar	nach ca. 8 h
Achtung: Teppiche erst nach frühestens 8 Tagen auflegen	

Bei den genannten Zahlen handelt es sich um Richtwerte. Die Trocknung ist abhängig von Untergrund, Schichtdicke, Temperatur, Luftaustausch und relativer Luftfeuchte.

Um eine einwandfreie Trocknung zu erzielen, ist für gute Raumlüftung zu sorgen.

Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchtigkeit können die Trockenzeit verlängern.

Reinigung der Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Für die Entfernung von angetrockneten Lackresten empfehlen wir ADLER Abbeizer Express 8313000300.

UNTERGRUND**Untergrundart**

Laub- und Nadelholz (Massivholz)

Untergrundbeschaffenheit

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, frei von trennenden Substanzen wie Fett, Wachs, Silikon, Harz etc. und frei von Holzstaub sein, sowie auf Eignung zur Beschichtung geprüft werden.

Holzfeuchte

Laubhölzer: max. 12 % +/- 2 %

Nadelhölzer: 15 % +/- 2 %

Untergrundvorbereitung

Holzschliff Kö 120 – 150

Falls kleine Risse und Fugen vorhanden sind, diese mit einer Mischung aus 1 Gew.-Teil Schleifstaub und ca. 2 Gew.-Teilen ADLER Floor-Fill 42109 ausspachteln. Nach ca. 1 h Trocknung gespachtelte Stellen mit Körnung 120 anschleifen.

Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

BESCHICHTUNGS-AUFBAU

Grundierung	1 x ADLER Floor-Start 42110 Zwischentrocknung: ca. 2h ADLER Floor-Start 42110 nicht schleifen. Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.
Zwischenbeschichtung	1 x ADLER Floor-Classic 42120 ff Zwischentrocknung: ca. 4h
Zwischenschliff 	Vor der Schlussbeschichtung erfolgt ein leichter Zwischenschliff mit Kö 240 oder gebrauchtem Schleifgitter Kö 120 oder feiner. Eine längere Zwischentrockenzeit (ideal Trocknung über Nacht) verbessert die Schleifbarkeit. Durchschleifen vermeiden! Holzstaub entfernen.
Schlussbeschichtung	1 x ADLER Floor-Classic 42120 ff


PFLEGE & RENOVIERUNG

Pflege	Reinigung mit Wasser oder milden Haushaltsreinigern erstmals nach 14 Tagen. Zur Reinigung kann dem Wischwasser Clean-Parkettreiniger 42198 zugesetzt werden. Die Versiegelung je nach Beanspruchung und bei Bedarf mit Clean-Parkettpflege 42199 auffrischen. Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.
Renovierung	Stark abgetretene Versiegelungen mit einer speziellen Walzen-Fußbodenschleifmaschine abschleifen. Für den Rand eine Eckenschleifmaschine bzw. einen Exzentrerschleifer verwenden. Weitere Arbeitsweise wie bei Neubeschichtung (siehe Beschichtungsaufbau). Hinweis: Böden aus Fertigparkettelementen nicht mit Floor-Classic 42120 ff überstreichen, sondern nur mit Clean-Parkettpflege 42199 behandeln. Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

BESTELLMHINWEISE

Gebindegrößen	1 l; 5 l; 10 l;
Glanzgrade	Halbmatt 42120 Glänzend 42121
Zusatzprodukte	ADLER Floor-Fill 42109 ADLER Floor-Start 42110 Clean-Parkettreiniger 42198 Clean-Parkettpflege 42199 ADLER Abbeizer Express 8313000300

WEITERE HINWEISE

Haltbarkeit/Lagerung

Mindestens 1 Jahr in original verschlossenen Gebinden.

Vor direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

GISCODE

W3

**Sicherheitstechnische
Angaben**

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter **www.adler-lacke.com** abgerufen werden.

Bei Schleifarbeiten mind. Staubfilter P2 als persönliche Schutzausrüstung zum Schutz vor Schleif- und Holzstaub verwenden.
