



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Revisione n.1
Data revisione: 28/02/2022

Technisches Merkblatt

CEBOKING

Beschreibung

Wässriges Universalprodukt, auf PU – Acryl Basis für den Innen und Außen Bereich. CeboKing kann direkt auf folgenden Untergründen aufgetragen werden: Metall, Kunststoff, Holz und Fliesen. CeboKing hat eine hohe mechanische Belastung, eine Hohe Deckkraft und hohen Weissgrad.

Gebindegrößen

Lt. 0,8 – 2,4 Lt – 4 Lt

Einfärben

Mittels unserer Farbmischanlage oder mit den Universalabtönpasten CeboKit. Weiters können alle Farbtöne auch untereinander gemischt werden. Falls mehrere Gebinde eingefärbt werden, empfehlen wir die Pasten und die Basisfarbe aus der selben Produktionseinheit zu verwenden.

Verdünnung

10-15% in volumen mit Wasser für den Auftrag mit der Walze.

15-20 % in Volumen mit Wasser für den Auftrag mit dem Pinsel.

Rühren

Das Produkt vor dem Gebrauch gut umrühren.

Geeignete Untergründe:

Alle metallischen Untergründe, Kunststoff, Holz und Fliesen. Selbstverständlich müssen alle Untergründe fest, sauber, staubfrei und trocken sein.

Untergrundvorbehandlung

Nicht beschichtete Metallflächen: entfetten, nachwaschen e reinigen mit Alkohol. Schleifen und entstauben. Eisen mit einer Rostschutzfarbe grundieren.

Bereits beschichtete Metallflächen: entfetten und reinigen der Flächen - anschliessend schleifen und entstauben.

Kunststoff: entfetten und reinigen der Flächen - anschliessend schleifen und entstauben.

Rohes Holz: Isolieranstrich vorstreichen welcher das Durchschlagen der Inhaltsstoffe verhindert

Beschichtetes Holz: entfetten und reinigen der Flächen - anschliessend schleifen und entstauben.

Fliesen: entfetten und reinigen der gesamten Fläche mit Alkohol.

Auftragen des Produktes

CeboKing wird 2 x mittels Walze oder Pinsel aufgetragen. Zwischen den Anstrichen 6-8 Stunden warten.

Zusätzlicher Schutzlack um die Belastung zu erhöhen

Sollte CeboKing auf Böden, Fliesen, Küchen, oder Untergründen welche eine Höhere Belastung durch Reinigung ausgesetzt sind, ist es notwendig diese Flächen mit dem 2K Schutzlack CeboSkil zu überarbeiten.

Hierbei CeboKing mindestens 24 Stunden durchtrocknen lassen und anschliessend mit einer Kurzfloorwalze 2 x mit CeboSkil gehärtet mit CeboKat und 20% mit Wasser verdünnt überlackiert werden. Zwischen den beiden Lackiervorgängen mindestens 2 Stunden warten. Die maximale Verarbeitungszeit beträgt maximal 3 Stunden, dann härtet das Material aus.

Wichtige Hinweise:

Böden sind frühestens nach 2 Tagen nach dem Auftrag von CeboSkil begehbar.

Die Mechanische Beständigkeit wird nach 10 Tagen erreicht.

Die Flächen sind dicht und dadurch komplett Wasserabweisend nach 7 Tagen.

CeboKing nicht auf feuchten Untergründen auftragen.



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Revisione n.1
Data revisione: 28/02/2022

Technisches Merkblatt

ST H.008

Technische Daten

Trocknung 24 h
Verbrauch 7-8 m²/lt
Optik: Flüssig - Weiss
Spezifisches Gewicht: 1,35 g/cm³
pH: 8.5-9.5

Glanzgrad bei 85° laut Norm UNI EN ISO 2813-2001
CeboKing: 20 Gloss

Deckkraft laut UNI 11271
CeboKing: 98,6% sehr gut

Schmutzempfindlichkeit UNI 10795-1999
CeboKing Delta L 0,69 Wert < 3 sehr wenig

Scheuerbeständigkeit UNI 10795-1999
CeboKing Wert: >5000 Wer >5000 Hübe- sehr beständig

Cessione di odore classificazione secondo UNI 11021-2002 Appendice A
CeboKing valore rilevato: 0,7 valore di riferimento <1

Classificazione IAQ (indoor air quality)



Classificazione secondo decreto della Repubblica Francese N° 2011-321 del marzo 2011.
informazione sul livello di emissione di sostanze volatili nell'aria interna, che presenta un rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classi che vanno da A+ (molto basse) a C (molto elevate).

Classificazione VOC (direttiva 2004/42/CE)

Categoria prodotto: Pitture monocomponenti ad alte prestazioni (i)
Limite massimo consentito (2010) per prodotto pronto all'uso 140 g/l
CeboKing contiene VOC: 60 g/l

Lagerung

24 Monate bei sachgemässer Lagerung.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.

Cebos Color Srl - sistemi decorativi murali - codice fiscale/partita iva 02567630161