



# Bona Craft Oil

## IMPRÄGNIERENDES ÖL

### Die perfekte Oberfläche für Holzböden



Bona Craft Oil ist eine einzigartige Mischung aus verschiedenen Pflanzenölen, für eine hervorragende Imprägnierung und einen langanhaltenden Schutz von Holzböden. Die exklusive Rezeptur ist geruchsarm, einfach zu handhaben, und sorgt für einen reduzierten Vergilbungseffekt. Aufgrund des hohen Festkörpergehalts, und der hervorragenden Eindringenschaften ist i. d. R. nur ein einmaliger Auftrag erforderlich, so dass es eine schnelle und einfache Oberflächenbehandlung ist. Geeignet für Holzböden in öffentlichen und privaten Bereichen, sowie auch für Möbel und andere Holzarbeiten in Innenbereichen.

- Extrem hoher Sättigungsgrad
- Schnelle Trocknung und einfach in der Anwendung
- Geruchsarm
- Erfüllt die Grenzwerte zur Bestimmung des Migrationsverhaltens gemäß EN71-3 (Oberflächen von Kinderspielzeug)

(Stand Oktober 2023)

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle bisherigen Technischen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit



# Bona Craft Oil

## IMPRÄGNIERENDES ÖL

### Die perfekte Oberfläche für Holzböden

#### TECHNISCHE DATEN

<b>Basis:</b>	Modifizierte Pflanzenöle
<b>Farben:</b>	Neutral, Frost
<b>Festkörperanteil:</b>	ca. 96 – 98% (abhängig vom Farbton)
<b>Trockenzeit:</b>	Zwischen den Aufträgen: 15 – 30 Minuten* Leichte Nutzung: 24 Stunden* Abdeckbar: nach ca. 7 Tagen* *unter normalen, raumklimatischen Bedingungen 20°C/60% rel. Luftfeuchte. Auf gute Belüftung achten
<b>Auftragsgerät:</b>	Heller öl- und lösemittelbeständiger Gummiwischer, rostfreie Edelstahlspachtel, kurzhaarige Rolle, Bona Wool Pad. Pad rot fürs abpaden
<b>Auftragsmenge:</b>	ca. 20 m <sup>2</sup> /Liter, in Abhängigkeit von der Saugfähigkeit des Holzes
<b>Giscode:</b>	Ö20+
<b>Sicherheit:</b>	Kennzeichnungsfrei
<b>Werkzeuge reinigen:</b>	Können unmittelbar nach dem Benutzen mit Testbenzin gereinigt werden. Angetrocknetes Material kann u. U. mit Terpentinersatz entfernt werden
<b>Lagerfähigkeit:</b>	Im ungeöffneten Originalgebinde mind. 3 Jahre ab Herstellungsdatum
<b>Lagerung/Transport:</b>	Nicht unter +5°C lagern oder transportieren, vor Frost schützen. Im Sommer kühl lagern und transportieren (nicht über +30°C)
<b>Gebindeentsorgung:</b>	Deutschland: über DSD Österreich: über ARA 12830
<b>Lieferform:</b>	Neutral: 1 Liter, 2,5 Liter und 5 Liter Gebinde Frost: 1 Liter und 2,5 Liter Gebinde
<b>Zertifikate:</b>	EN 71-3 (Oberflächen von Kinderspielzeug) DIN 51 130, R10 DIBt, Z-157.10-170

Das Sicherheitsdatenblatt von Bona Craft ist zu beachten

**WARNUNG:** BONA CRAFT OIL ENTHÄLT TROCKNENDE ÖLE. GEFAHR DER SELBSTENTZÜNDUNG. GETRÄNKTE LAPPEN ODER ÄHNLICHES NUR IN GESCHLOSSENEN METALLBEHÄLTERN ODER IN WASSER AUFBEWAHREN

#### OBERFLÄCHEN VORBEREITUNG

Der Boden muss sich den klimatischen Bedingungen am Einbauort angepasst haben, gut geschliffen, trocken und frei von Schleifstaub, Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein. Das Öl muss sich auf die Raumtemperatur akklimatisiert haben. Optimale Verarbeitungsbedingungen herrschen bei 20 - 25°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 30 - 60%. **Die Mindesttemperatur für die Verarbeitung beträgt 16°C.**

Es wird empfohlen, kleinere Fugen vor dem Auftragen von Bona Craft Oil mit Bona Mix & Fill oder Bona Mix & Fill Plus fachgerecht zu kitteten. Bei Böden, die nicht gekittet werden können (z. B. Schwingböden, genagelte Böden etc.), ist es wichtig, das Öl an der Oberfläche zu halten, indem es z. B. mit einem um ein Pad gewickeltes Bona

(Stand Oktober 2023)

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle bisherigen Technischen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit



# Bona Craft Oil

## IMPRÄGNIERENDES ÖL

### Die perfekte Oberfläche für Holzböden

Waffeltuch unter einer Einscheibenmaschine dünn aufgetragen wird. Das Öl darf nicht ungehindert in offene Fugen eindringen können.

Der endgültige Farbton ist abhängig vom Originalholz, vom Holzschliff und der Eigenfarbe des Holzes. Durch unterschiedliche Holzarten, Auftragsmengen und Schliffbilder können Farbabweichungen auftreten. Vor dem Einfärben sollte dem Auftraggeber ein Farbmuster auf dem jeweiligen Originalholz zur Freigabe angelegt werden. Der Holzschliff bestimmt wesentlich die Saugfähigkeit des Holzfußbodens. Das Einfärben ist eine handwerkliche Arbeit. Farbtoleranzen, bzw. unterschiedliche Saugfähigkeiten der Holzer sind materialbedingt und obliegen nicht dem Verantwortungsbereich des Verlegers oder des Produkts.

**Tipp:** Für eine intensivere und gleichmäßigere Färbung kann das Holz vor dem Auftragen des Öls gewässert werden. Schleifen und entstauben Sie den Boden. Wasser mit einem Schwamm oder einer kurzhaarigen Rolle dünn auf die Oberfläche auftragen. Lassen Sie die Oberfläche über Nacht trocknen, bevor Sie das Öl auftragen.

### AUFBAU EMPFEHLUNGEN

Unbehandelte, geschliffene Holzböden  
1-2 x Bona Craft Oil

### VERARBEITUNG

Wenn der Boden eine Fase hat, dann verarbeiten Sie das Öl aus einem Behälter mit einer Rolle, oder verteilen es mit einem Pad. Fugenfreie Böden können schnell und einfach mit einem Bona Gummiwischer oder einer rostfreien Edelstahlspachtel behandelt werden.

1. Tragen Sie das Öl mit einem Bona Gummiwischer, einer Edelstahlspachtel oder mit einem Bona Wool Pad dünn auf. Bei großen Flächen können Sie in Abschnitten nass-in-nass überlappen.
2. Nach 15 – 30 Minuten erfolgt je nach Saugfähigkeit des Holzes ein weiterer Auftrag. Die Anzahl der benötigten Aufträge ist abhängig von der Art und Saugfähigkeit des Holzes, jedoch sind 1-2 Aufträge ausreichend.
3. Paden Sie den Boden gründlich mit einem roten Pad unter einer Einscheibenmaschine (150 U/min).
4. Danach den Überschuss mit einer Einscheibenmaschine und saugfähigen Bona Waffeltüchern trockenreiben. Fläche mindestens 24 Stunden ruhen lassen.

**Tipp:** Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie den Boden 6 - 18 Stunden nach dem letzten Ölauftrag mit einem Bona Wool Pad (300 U/min) polieren. Wenn der Boden fleckig erscheint, geben Sie eine kleine Menge Öl auf ein Bona Waffeltuch, legen Sie es unter die Einscheibenmaschine und polieren Sie den Boden. Nach 1 Stunde erneut mit einem sauberen Bona Waffeltuch polieren.

**Trocknungszeit (bei 20°C/60% rel. Luftfeuchte):** 24 Stunden, rechnen Sie mit einer längeren Trocknungszeit auf exotischen Hölzern und bei niedrigen Temperaturen und/oder hoher relativer Luftfeuchtigkeit. Das Zimmer kann in der Regel nach 1-2 Tagen eingerichtet werden, aber warten Sie ca. 1 Woche, bevor Sie die Oberfläche mit Teppichen usw. abdecken oder nass reinigen.

(Stand Oktober 2023)

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle bisherigen Technischen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit



# Bona Craft Oil

IMPRÄGNIERENDES ÖL

## Die perfekte Oberfläche für Holzböden

Bitte separate Pflegeanweisung beachten.



Neutral



Frost

**Hinweis:** Die bildlichen Farbmuster sind nur als Anhaltspunkt gedacht. Das Aussehen variiert je nach Holzart, Schliiffbild usw. Machen Sie vor der Anwendung immer einen Test.

**Bitte unbedingt beachten:**

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit.

**Service Telefonnummer Deutschland: 0 800 2662349**

**Service Telefonnummer Österreich 0 800 225282**

(Stand Oktober 2023)

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle bisherigen Technischen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit