

VOC konformer, schnelltrocknender 2 Komponenten Klarlack. Geeignet für Spot Repair Arbeiten bis zu Ganzlackierungen. Dynacoat Clear UHS Speed hat einen exzellenten Glanz und hervorragende Verarbeitungseigenschaften.

VERARBEITUNG



MISCHUNGSVERHÄLTNIS

- | | |
|-----|--|
| 2 | Dynacoat Clear UHS Speed |
| 1 | Dynacoat Hardener UHS |
| 10% | Dynacoat Thinner UHS Standard / Thinner UHS Fast |



MESSSTAB

D8



SPRITZPISTOLE

Düsengröße: 1,2-1,4 mm
Arbeitsdruck: 1,7-2,2 bar am Lufteinlass*

*Angaben Pistolen Hersteller beachten



VERARBEITUNG

½ + 1 Schicht

Zuerst einen mittleren geschlossenen Spritzgang auftragen.
Nach der angegebenen Abluftzeit eine volle Schicht auftragen.



ABLÜFTZEIT

3-5 Minuten zwischen den Schichten bei 20 °C
5 Minuten vor Trocknung bei 20°C



TROCKNUNG

Thinner Standard
Thinner UHS Fast

40°C

90 Min
30 Min

60°C

20 Min
15 Min



SCHUTZAUSRÜSTUNG

Geeigneten Atemschutz verwenden
Akzo Nobel Car Refinishes empfiehlt die Verwendung einer Atemschutzmaske ohne Atemwiderstand.

Lesen Sie das gesamte Technische Datenblatt für ausführliche Produktinformationen

TECHNISCHES DATENBLATT

DYNACOAT CLEAR UHS SPEED

— D1.05.27

SCHICHTDICKE bei empfohlener Verarbeitung (2 Schichten): 45-60 µm

TROCKENZEITEN

	40°C		60°C	
	Staubtrocken	Hantierbar	Staubtrocken	Hantierbar
Thinner UHS Standard	30 Min.	90 Min.	10 Min.	20 Min.
Thinner UHS Fast	10 Min.	30 Min.	5 Min.	15 Min.

bei Temperaturen über 30°C Clear UHS Air verwenden

INFRAROT TROCKNUNG Hantierbar 2 Minuten niedrige Leistung 6 Minuten hohe Leistung

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT Spritzfertige Mischung bei 1 µm Schichtdicke: ± 522 m²/Liter

Die praktische Ergiebigkeit ist abhängig von mehreren Faktoren, z.B. Form des Objekts, Struktur der Oberfläche, Applikationsmethode, Druck und Applikationsumstände.

POLIERBARKEIT Polierbar 30-60 Minuten nach Abkühlen auf Umgebungstemperatur.
(nach vollem Trocknungszyklus)

LAGERUNG Die Produktlagerstabilität ist festgelegt, wenn Produkte ungeöffnet bei 20°C gelagert werden. Vermeiden Sie zu hohe Temperaturschwankungen.

LAGER STABILITÄT

Dynacoat Clear UHS Speed	2 Jahre bei 20°C
Dynacoat Hardener UHS	1 Jahr bei 20°C
Dynacoat Thinner UHS	1 Jahr bei 20°C

VOC **2004/42/II B(d)(420)420**
Der EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.d) im gebrauchsfertigen Zustand beträgt einen VOC von max. 420 g/Liter.
Der VOC-Gehalt dieses Produktes in der spritzfertigen Mischung beträgt max. 420 g/Liter.

Akzo Nobel Coatings GmbH
Kruppstraße 30
D-70469 Stuttgart
Tel: +49 (0)711 8951 – 0

Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstraße 7
A-5161 Elixhausen
Tel: +43 (0)662 48989 – 250

Akzo Nobel Coatings AG
VR Refinishes
Adetswilerstrasse 4
CH-8344 Bäretswil
Tel: +41 (0)44 931 44 44

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ MIT GEEIGNETER HSE AUSRÜSTUNG:

Wichtiger Hinweis: Es wurde bei den Informationen in diesem Datenblatt nicht beabsichtigt, dass sie in jedem Detail erschöpfend sind. Sie beruhen auf dem gegenwärtigen Stand unseres Wissens und auf den gegenwärtig gültigen Gesetzen: Jeder, der das Produkt für eine andere außer der im technischen Datenblatt angegebenen Verwendung einsetzt, ohne vorher eine schriftliche Bestätigung der Eignung des Produktes für diesen Zweck von uns erhalten zu haben, handelt auf eigene Gefahr. Es liegt immer in der Verantwortung des Anwenders, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, damit die im Bereich des Anwenders gültigen Gesetze und Verordnungen erfüllt werden. Vor dem Einsatz muss das Materialdatenblatt und/oder das Technische Datenblatt (je nach Verfügbarkeit) für dieses Produkt gelesen werden. Jede Empfehlung oder Erklärung, die von uns über das Produkt gemacht wird (in diesem Datenblatt oder anderweitig), wird gemäß unserem aktuellen Wissensstand gegeben. Qualität oder Zustand des Untergrundes und weitere Faktoren können die Verwendung und Applikation des Produkts beeinflussen. Deshalb übernehmen wir keinerlei Haftung über die Leistung des Produkts bzw. für jeden Verlust oder Schaden, der sich aus der Verwendung des Produkts ergibt, es sei denn, wir haben ausdrücklich unser schriftliches Einverständnis gegeben. Alle gelieferten Produkte und erteilten technische Empfehlungen sind unseren Standardliefer- und Zahlungsbedingungen unterworfen. Fordern Sie eine Kopie dieses Dokuments an und überprüfen Sie es sorgfältig. Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind von Zeit zu Zeit entsprechend weiterer Erfahrung und gemäß unseren Richtlinien Änderung unterworfen. Es ist Aufgabe des Benutzers, vor der Verwendung des Produktes sicherzustellen, dass er die aktuellste Version dieses Datenblattes besitzt.

In diesem Datenblatt erwähnte Markennamen sind Warenzeichen oder für AkzoNobel lizenziert.

Zentrale

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.dynacoatcr.com